

ساخت و بررسی خاصیت گازوکرومیک نانوذرات کلوییدی اکسید تنگستن فعال شده با کاتالیست

پلاتین

طهماسبی، نعمت^۱؛ مهدوی، سیدمحمد^۲

^۱ گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول

^۲ دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

در این مقاله از روش کندوسوز لیزری درون محلول برای ساخت نانوذرات اکسید تنگستن غوطه‌ور در محلول استفاده شد. بلافاصله پس از کندوسوز، مقدار مشخصی محلول آبکی نمک پلاتین (1 mM) به آن اضافه می‌شود. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی نمونه‌ها با آنالیزهایی از قبیل AFM، XRD و XPS بررسی شد. نتایج XPS نشان می‌دهد پس از اضافه شدن محلول نمک پلاتین مقداری از یونهای آن احیا شده و حالت فلزی پلاتین در داخل محلول کلوییدی تشکیل می‌شود. پاسخ گازوکرومیک نمونه‌های کلوییدی PtCl₂/WO₃ با ورود گازهای هیدروژن و اکسیژن به ترتیب برای رنگی شدن و شفاف شدن آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد در حالت شفاف نمونه‌های کلوییدی عبور اپتیکی بالایی (> 60%) در ناحیه مرئی از خود نشان می‌دهند. تغییرات طیف عبور اپتیکی نمونه‌ها از حالت شفاف به حالت رنگی در ناحیه مادون قرمز نزدیک (950 nm) حدود 75% است. همچنین پاسخ رنگی و شفاف شدن نمونه‌ها نسبتاً سریع بوده و به ترتیب 31 s و 9 s است. در ادامه تاثیر غلظت نمک پلاتین بر پاسخ گازوکرومیک نانوذرات کلوییدی اکسید تنگستن بررسی شد.

Synthesis and investigation of gasochromic response of platinum activated colloidal tungsten oxide nanoparticles

Tahmasebi, Nemat¹; Mahdavi, Seyed Mohammad²

¹ Department of Physics, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful

² Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran

Abstract

In this study, colloidal tungsten oxide nanoparticles were fabricated by pulsed laser ablation method. After ablation, a PtCl₂ aqueous solution (1 mM) was added into as-prepared colloidal nanoparticles. The morphology and chemical composition of the synthesized nanoparticles were studied by AFM, XRD and XPS techniques. XPS analysis reveals that Pt ions' reduction happens after adding PtCl₂ solution into as-prepared colloidal tungsten oxide nanoparticles. The gasochromic behaviour was investigated by H₂ and O₂ gases bubbling into the produced colloidal PtCl₂/WO₃ nanoparticles for coloring and bleaching, respectively. Results indicate that colloidal samples displays a high transmittance (<60%) over the visible wavelength and also exhibits wide optical modulation (65%) through NIR spectra. The gasochromic response and recovery times are 31 s and 9 s, respectively. In addition the effect of PtCl₂ concentration on gasochromic response of WO₃ colloidal nanoparticles was also investigated.

PACS No. (11 Times New Roman, italic)


مقدمه

مواد کروموزنیک موادی هستند که تحت تاثیر تحریک خارجی تغییرات اپتیکی برگشت پذیر از خود نشان می دهند. این دسته از مواد در سالیان اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. مواد کروموزنیک براساس عامل ایجاد تغییرات اپتیکی به چهار دسته فتوکرومیک، ترموکرومیک، الکتروکرومیک و گازوکرومیک تقسیم می شوند [۱]. کاربرد آنها در پنجره های هوشمند و نمایشگرها است. اکسید تنگستن بدلیل آنکه روش های مختلفی برای ایجاد تغییر رنگ در آن وجود دارد، یکی از پرکاربردترین مواد کروموزنیک است. استفاده از خاصیت گازوکرومیک بدلیل ساختار ساده و هزینه ساخت پایین آنها مورد توجه قرار گرفته است. تا به امروز در اکثر مطالعات به بررسی خاصیت گازوکرومیک و جذب اپتیکی در لایه های نازک و هم چنین نانوسیم ها تحت اثر گاز هیدروژن پرداخته شده است [۲]. ضخامت لایه های نازک می تواند از مرتبه ی چند صد نانومتر تا یک میکرومتر باشد. به دلیل ضریب نفوذ نسبتا پایین هیدروژن و اکسیژن درون لایه، زمان پاسخ این دسته از مواد نسبتا طولانی است [۲]. خاصیت گازوکرومیک نانوذرات کلوییدی اکسید تنگستن در حضور کاتالیست مناسب از جمله دیگر ساختارهایی است که در سالیان اخیر خاصیت گازوکرومیک آنها مورد توجه قرار گرفته است. در این دسته از مواد بدلیل سطح موثر بزرگ نانوذرات و عمق نفوذ کوچک (۷۰-۳۰) الکترون و پروتون به درون نانوذرات WO_3 ، در واکنش با گاز هیدروژن، انتظار می رود خاصیت گازوکرومیک بهتری در مقایسه با لایه های نازک از خود نشان دهند. مهمترین ویژگی های یک ماده گازوکرومیک شامل جذب اپتیکی بالا در ناحیه مادون قرمز نزدیک، عبور بالا در ناحیه مرئی و زمان پاسخ مناسب آن است. تا به امروز خاصیت گازوکرومیک نانوذرات کلوییدی اکسید تنگستن فعال شده با کاتالیست های پالادیم و طلا گزارش شده است [۳، ۴]. با وجود پاسخ زمانی مناسب، یکی از معایب نمونه های فعال شده با کاتالیست پالادیم عبور پایینی در ناحیه مرئی است که استفاده از آن در ساخت پنجره های هوشمند را محدود می کند. از طرف دیگر در نمونه های فعال شده با کاتالیست طلا با وجود عبور اپتیکی بالا در ناحیه مرئی و جذب بالا در ناحیه مادون قرمز نزدیک، زمان

پاسخ آن بسیار کند است. بنابراین با توجه به تاثیر فوقالعاده زیاد کاتالیست بر پاسخ گازوکرومیک نانوذرات کلوییدی اکسید تنگستن در این مقاله قصد داریم خاصیت گازوکرومیک نانوذرات کلوییدی اکسید تنگستن فعال شده با کاتالیست پالادیم را مورد بررسی قرار دهیم.


مراحل تجربی

در این مقاله از روش کندوسوز لیزری درون محلول (PLAL) برای ساخت نانوذرات غوطه ور در محلول استفاده شد. لیزر مورد استفاده در این کار لیزر اندیام با طول موج 1064 nm با بیشینه انرژی $1/6 \text{ J/pulse}$ است. نانوذرات اکسید تنگستن با کندوسوز یک قطعه فلز تنگستن (خلوص ۹۹/۹۹٪) در محیط آب DI بدون اضافه کردن هیچ گونه افزودنی شیمیایی ساخته شدند.



شکل (۱) طرحواره ای از روش ساخت نانوذرات با استفاده از روش کندوسوز ماده هدف درون محلول.

برای ساخت نانوذرات هدف فلزی در ته ظرف شامل 80°C آب DI قرار داده شد و پالس های لیزر با استفاده از قطعات اپتیکی مناسب به صورت عمودی بر سطح هدف برخورد کردند (شکل (۱)) و با کندوپاش ذرات تنگستن در آب DI باعث بوجود آمدن ذرات اکسید تنگستن می شود. یکی از روشهای مناسب برای رشد کاتالیست روی سطح نانوذرات ساخته شده روش الکترولس است. یکی از ویژگی های مهم زیرلایه های مورد استفاده در روش الکترولس داشتن سطحی فعال برای احیاء یون ها است. از آنجائی که برای نانوذرات ساخته شده با روش لیزر پالسی، در لحظات اولیه پس از ساخت، انتظار می رود سطح فعال مناسبی برای احیاء یونهای داشته باشند. بنابراین در این مقاله از این روش برای رشد کاتالیست فلزی روی سطح نانوذرات غوطه ور در محلول استفاده می شود. برای انجام این کار مقدار مشخصی از محلول نمک $PtCl_2$ در لحظات اولیه پس از کندوسوز به محلول نانوذرات اکسید



شکل (۲) طیف وضوح بالای آنالیز XPS از قله‌های Pt4f و PtCl₂ برای (a) محلول آبکی PtCl₂، و (b) نانوذرات کلوییدی PtCl₂/WO₃

احیا شده و حالت فلزی پلاتین تشکیل می‌شود. مقایسه طیف وضوح بالا از قله‌ی PtCl₂ محلول آبکی و محلول کلوییدی PtCl₂/WO₃ در شکل ۴ آورده شد است. مشاهده می‌شود بیشینه مربوط به PtCl₂ از بین نرفته است که در تایید قسمت قبل نشان می‌دهد تجزیه کامل نمک PtCl₂ و حذف کلر موجود در نمک PtCl₂ اتفاق نیفتاده است.

شکل (۳) عکس نمونه‌های کلوییدی WO₃ و PtCl₂/WO₃ در حضور گازهای هیدروژن و اکسیژن را نشان می‌دهد. در این شکل مشاهده می‌شود با ورود گاز هیدروژن به درون محلول رنگ نمونه WO₃ خالص تغییر قابل مشاهده‌ای از خود نشان نمی‌دهد اما برای نمونه PtCl₂/WO₃ با ورود گاز هیدروژن طی یک فرایند برگشت-پذیر رنگ آن از حالت شفاف به آبی تغییر پیدا می‌کند. با حذف گاز هیدروژن و ورود گاز اکسیژن رنگ این نمونه به حالت اول برمی‌گردد.


دینامیک رنگی شدن نمونه‌ها با تغییرات تابع چگالی اپتیکی (ΔOD) اندازه‌گیری می‌شود [۳،۴]. شکل (۴) تغییرات تابع چگالی اپتیکی در حضور گازهای هیدروژن و اکسیژن با گذشت زمان را نشان می‌دهد. در دمای اتاق با ورود گاز هیدروژن تابع چگالی اپتیکی از حالت شفاف به حالت جاذب تغییر پیدا می‌کند و به مارکزیم مقدار خود می‌رسد. این تغییر برگشت پذیر است و با حذف گاز هیدروژن و ورود گاز اکسیژن تابع چگالی اپتیکی سریعاً به مینیمم مقدار خود می‌رسد. زمان پاسخ و زمان برگشت این نمونه به

تنگستن اضافه می‌شود. برای تهیه محلول PtCl₂ مقدار ۰/۲۹ g پودر PtCl₂ را به ۰/۱ lit آب DI اضافه شده و در نهایت ۱ cc اسیدکلریک به آن اضافه شده و محلول PtCl₂ با غلظت یک میلی مولار ساخته می‌شود.

نتایج و بحث

توزیع اندازه نانوذرات اکسید تنگستن با آنالیزهای DLS و AFM تخمین زده شد. همانطور که در کارهای قبلی نویسندگان گزارش شده است میانگین اندازه نانوذرات اکسید تنگستن ساخته شده حدود ۸۵ nm است [۳،۴].

برای شناسایی ترکیب شیمیایی سطح نمونه‌ها از آنالیز XPS استفاده شد. در شکل (۲) طیف وضوح بالای قله‌های PtCl₂ و Pt4f نمک PtCl₂ و محلول کلوییدی PtCl₂/WO₃ خشک شده روی سیلیکن آورده شده است. طیف وضوح بالا از قله‌ی Pt4f نمک PtCl₂ در شکل (۲-a) نشان داده شده است. این قله از دو دسته بیشینه‌ی دوتایی مربوط به حالات Pt4f7/2 و Pt4f5/2 تشکیل شده است. در این قله دو بیشینه برآزش شده در انرژی‌های ۷۳/۱ eV و ۸۶/۴ eV (۷۴٪) به ترتیب مربوط به حالات Pt4f7/2 و Pt4f5/2 است که نشان دهنده‌ی حضور پلاتین در حالت Pt²⁺ مربوط به PtCl₂ است [۵]. دو بیشینه برآزش شده‌ی دیگر (۲۶٪) در انرژی‌های ۷۷/۹ و ۷۴/۳ eV مربوط به Pt در حالت Pt⁴⁺ است [۵]. همان طور که مشاهده شد در این حالت بیشتر پلاتین موجود در حالت شیمیایی 2+ قرار دارد. در شکل (۲-b) طیف وضوح بالا از قله‌ی Pt4f مربوط به محلول کلوییدی نانوذرات اکسید تنگستن پس از اضافه شدن ۱ ml محلول PtCl₂ را نشان می‌دهد. در این حالت قله Pt4f از سه دسته بیشینه‌ی دوتایی تشکیل شده است. دسته اول بیشینه‌های دوتایی که ۲۷٪ از کل سطح بیشینه را در بر می‌گیرند مربوط به حالت فلزی پلاتین (Pt⁰)، دسته دوم بیشینه‌های مربوط به حالت Pt²⁺ است که ۵۰٪ از سطح زیر قله را تشکیل می‌دهد و دسته‌ی سوم از بیشینه‌های دوتایی، مربوط به حالت Pt⁴⁺ است که ۲۳٪ از سطح زیر قله Pt4f را تشکیل می‌دهد. مقایسه نتایج بدست آمده از آنالیز قله‌ی Pt4f در شکل (۲-b) نشان می‌دهد مقداری از یون‌های Pt²⁺



شکل (۵) طیف عبور اپتیکی محلول کلوییدی PtCl₂/WO₃ (a) در حضور گاز اسیژن و (b) پس از رنگی شدن با گاز هیدروژن


نتیجه گیری

نانوذرات کلوییدی اکسید تنگستن با اندازه میانگین حدود ۸۵ nm با روش کندوسوز لیزری ساخته شدند. برای فعال سازی نانوذرات ساخته شده در مقابل گاز هیدروژن ۱ ml از محلول یک میلی مولار نمک پلاتین به ۳ ml از محلول کلوییدی نانوذرات اکسید تنگستن اضافه شد. آنالیز XPS نشان می دهد مقداری از یونهای پلاتین احیا شده و حالت فلزی پلاتین درون محلول کلوییدی تشکیل می شود. بررسی خاصیت گازوکرمیک محلول کلوییدی PtCl₂/WO₃ نشان می دهد در حضور گاز هیدروژن طی یک فرایند برگشت پذیر این محلول از حالت شفاف به حالت آبی تغییر رنگ می دهد. زمان پاسخ و زمان برگشت نمونه به ترتیب ۳۱ s و ۹ s بدست آمد. علاوه بر این طیف عبور اپتیکی نشان می دهد تغییرات اپتیکی بین حالت شفاف و حالت رنگی در ناحیه NIR (۹۵۰ nm) حدود ۶۵٪ است. که انتظار می رود مقدار مناسبی برای استفاده در پنجره های هوشمند و فیلترهای حرارتی نور خورشید باشد.


مرجع ها

- [1] M.M. Seyfour, R. Binions, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 159 (2017) 52
- [2] H. Chen, et al. Nanotechnology 18 (2007) 205701
- [3] Tahmasebi et al. Applied Physics A 108 (2012) 401
- [3] N. Tahmasebi et al. Applied Surface Science 355 (2015) 884
- [4] X. Liu, et al. Sens. Actuators B: Chem. 156 (2012) 918

ترتیب ۳۱ s و ۹ s بدست آمد. در شکل (۴) چند سیکل رنگی و شفاف شدن محلول کلوییدی PtCl₂/WO₃ آورده شده است. که مشاهده می شود این نمونه از برگشت پذیری مناسبی برخوردار است.



شکل (۳) عکس محلول کلوییدی WO₃ و PtCl₂/WO₃ در حضور گازهای هیدروژن و اسیژن



شکل (۴) سیکل های مختلف پاسخ دینامیکی محلول کلوییدی PtCl₂/WO₃ در حضور گازهای هیدروژن و اسیژن

طیف عبور اپتیکی محلولهای کلوییدی در محدوده طول موج nm ۳۵۰-۱۱۰۰ در شکل (۵) آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود در حالت شفاف این نمونه عبور اپتیکی بالایی در ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک از خود نشان می دهد (شکل (۵-a)). که در حضور گاز هیدروژن عبور اپتیکی محلول کلوییدی بشدت کاهش می یابد (شکل (۵-b)). در این شکل مشاهده می شود عبور در حالت شفاف و رنگی در طول موج ۹۵۰ nm به ترتیب برابر با ۸۰٪ و ۱۵٪ است. بنابراین انتظار می رود تغییرات اپتیکی ۶۵٪ در ناحیه مادون قرمز نزدیک مقدار مناسبی برای استفاده در پنجره های هوشمند و فیلترهای حرارتی خورشیدی است.