

بررسی اثر pH بر لایه های نانوساختار مس سلنید

قبادی، نادر^۱؛ چوبین، سمیه^۱؛

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر

چکیده

در سال های اخیر، علم لایه های نازک در میان سایر علوم رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در این پژوهش، لایه های نازک مس سلنید با روش لایه نشانی حمام بخار شیمیایی، (CBD)، در pH های مختلف تهیه شدند. خواص ساختاری، مورفولوژی و همچنین نوری، و گاف انرژی نانو ذرات مس سلنید بر اساس تغییرات pH محلول رسوب گیری، توسط پراش اشعه X آنالیز SEM و طیف سنجی فرابنفش- مرئی، (UV/Vis) مورد بررسی قرار گرفته است.

Investigation of the pH effect on nanostructured Copper Selenide thin films

Ghobadi, Nader¹; Choobin, Somaye¹

¹Department of Physics, Faculty of Science, Malayer University, Malayer, Iran

Abstract

In the recent years, thin film science has had remarkable growth among the other scientific fields. In this research, copper selenide thin films were prepared by chemical bath deposition method (CBD) in different pHs. Structural properties, morphologies and also optical properties and energy gap of copper selenide nanoparticles based on changes in pH of solution were investigated by X-ray diffraction, SEM and UV – visible spectroscopy (UV / Vis).

در روش لایه نشانی حمام بخار شیمیایی پارامترهای کنترل پذیر غلظت مواد واکنش دهنده، pH محلول، دمای لایه نشانی و زمان لایه نشانی را میتوان بسته به هدف مورد نظر تغییر داد. در این پژوهش اثر pH بر خواص ساختاری، مورفولوژی و اپتیکی لایه های مس سلنید مورد بررسی قرار گرفت.

روشها، مواد آزمایشگاهی و دستگاههای اندازه گیری

لایه های نانوساختاری مس سلنید با استفاده از روش حمام بخار شیمیایی ساخته شد. ابتدا زیر لایه ها در اسید و آب مقطر لکه زدایی و سپس با اتانول و استون در التراسونیک شستشو شدند. مسیر واکنش بر اساس هیدرولیز سلنوسولفات به آنیون های سلناید در محلول قلیایی و تجزیه آرام یونهای کمپلکس است. همه مواد شیمیایی استفاده شده، با خلوص ۹۹ درصد و از شرکت مرک بودند. محلول سلنوسولفات با غلظت ۰/۰۷ M از سلنوم (Se) و ۰/۷ M از سولفیت سدیم (Na₂SO₃) با آب دو بار تقطیر شده در

مقدمه



سلناید های مس نیمه رساناهای کالکوزنی فلزی نوع p هستند و خواص الکتریکی و اپتیکی مناسبی دارند که بعلاوه کاربردهای بالقوه شان در زمینه ی رساناهای یونی، مبدلهای ترموالکتریکی و حسگرهای گازی، جاذب برای سلول های خورشیدی، آشکارسازهای نوری و پیش ماده برای تولید مواد فوتوولتاییکی مهم مورد مطالعات بسیاری قرار گرفته اند. [۱،۲،۳]

ساخت و مشخصه یابی این ترکیبات به شکل لایه نازک با توجه به ضخامت در محدوده ی نانو و خصلت بزرگی فوق العاده نسبت سطح به حجم در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.



فرایند لایه نشانی حمام بخار شیمیایی (CBD) برای تهیه لایه نازک نیمه رسانای دوتایی و سه تایی از محلولهای آبی در دمای اتاق به دلیل آسان و کم هزینه بودن و توانایی لایه نشانی محلول های جامد بدون نیاز به وسایل پیچیده روشی مناسب میباشد. [۴،۵]

نتایج و بحث


لایه نشانی شیمیایی مس سلیند بر مبنای تجزیه سلنوسولفات در محلول قلیایی حاوی نمک مس (II) و عامل کمپلکس ساز مناسب است که این عامل اجازه کنترل غلظت یونهای Cu^{2+} را میدهد. فرآیند رسوب هم میتواند در حجم محلول و هم در سطح زیر لایه رخ دهد که دومی منجر به شکل گیری لایه میشود. در محیط قلیایی، یون سلنوسولفات به هیدروکسید سلنیوم و یونهای سلنیوم هیدرولیز می شود [۳].



با فرآیند یون-یون:




شکل (۲)، طیف جذبی لایه های نازک مس سلیند در دمای ۳۶ درجه سانتیگراد با زمان رسوب گیری ۴ ساعت می باشد. با افزایش pH لبهی جذب افزایش یافته و در ناحیهی مرئی قرار می گیرند.



شکل ۲. نمودار طیف جذبی لایه های نازک مس سلیند در pH های ۹/۲، ۹/۵ و ۱۰ در دمای ۳۶ درجه به مدت ۴ ساعت

دمای 70°C به مدت ۸ ساعت پخت داده شد و پس از خنک شدن محلول از کاغذ صافی رد شد و محلول Na_2SeSO_3 بدست آمد. همچنین، نیترات مس با غلظت 0.06 M ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) در آب دوبار تقطیر شده به طور کامل حل شد و رنگ محلول آبی فیروزه ای بود. به منظور بررسی اثر pH آمونیاک بعلت خاصیت کیلیت سازی و آزاد کردن آرام کاتیون فلزی به صورت قطره قطره به محلول اضافه می شود. سه محلول با pH های مختلف توسط pH سنج تهیه شد. در پایان محلولها به رنگ آبی نفتی درآمدند.

در نهایت در بشرهای مورد نظر محلول نیترات مس و سپس سلنوسولفات با نسبت برابر مخلوط شدند و برای رسوبگیری زیرلایه ها به صورت قائم در محلول در آن 36°C نگه داشته شدند و پس از مدت ۳ ساعت لایه نشانی، برداشته و توسط آب مقطر چندین بار شسته شدند. شمایی از روش CBD در شکل (۱) آمده است. مشخصه یابی ساختاری لایه های نازک مس سلیند از آنالیز XRD با استفاده از دستگاه Cu-Ka-Philips، با طول موج $\lambda = 1.54 \text{ \AA}$ انجام شد. مورفولوژی لایه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM). برای بررسی خواص اپتیکی لایه ها از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Vis با مشخصات Perkin-Elmer Lambda ۲۵-USA استفاده شد.




شکل ۱. شماتیکی از روش لایه نشانی حمام بخار شیمیایی

در جدول (۱) مقادیر گاف انرژی نواری با تغییرات pH در دمای ۳۶ درجه‌ی سانتیگراد آورده شده است. با افزایش pH سایز ذرات بزرگتر شده و گاف انرژی کاهش یافته است.

جدول (۱). گاف انرژی با تغییرات pH

pH	۹/۲	۹/۵	۱۰
انرژی (eV)	۲/۶	۲/۵	۲/۰۱

به منظور بررسی مورفولوژی لایه های نازک از آنالیز SEM استفاده شد.



شکل ۴. تصاویر SEM لایه های نازک مس سلنید در دمای ۳۶ درجه به مدت

۴ ساعت به ترتیب در pH های (a) ۹/۲، (b) ۹/۵ و (c) ۱۰

برای به دست آوردن گاف انرژی نواری از معادله‌ی تاوک شروع می‌کنیم؛ به این صورت که در ناحیه‌ی جذب نوری بالا داریم:

$$\alpha h\nu = B(h\nu - E_{gap})^n \quad (1)$$

که E_{gap} گاف نواری، B یک ثابت است [۶]، $h\nu$ انرژی فوتون فرودی می‌باشد. n شاخصی است که ماهیت گذارهای الکترونی برای جذب را مشخص می‌کند؛ مقادیر آن برای انواع گذارها متفاوت است و می‌تواند ۱، ۱/۲، ۲، ۳/۲ و ۳ را به خود بگیرد. $\alpha(\omega)$ ضریب جذب نام دارد که با رابطه‌ی بیر-لامبرت، محاسبه می‌شود.

$$\alpha(\omega) = \left(\frac{2.303}{d}\right) A \quad (2)$$


در رابطه‌ی فوق، d ضخامت لایه و A مقدار جذب لایه است [۷]. مقدار n برای مس سلنید، ۱/۲ است که معرف گذار مجاز مستقیم می‌باشد [۸].

می‌دانیم که، $E_{gap} = h\nu = hc / \lambda$ ، h ثابت پلانک، c سرعت نور و λ طول موج است.

$$hc = 1239.83 E_{gap} = 1239.83 / \lambda \quad \text{و} \quad hc = 1239.83 E_{gap}$$

با جاگذاری $n = 1/2$ در رابطه (۱)، منحنی تغییرات $(\alpha h\nu)^2$ را بر حسب انرژی $h\nu$ رسم می‌کنیم. مقادیر E_{gap} با برون‌یابی بخش خطی این منحنی در محل قطع محور $h\nu$ در نقطه‌ای که $= 0$ $(\alpha h\nu)^2$ است، به دست می‌آید.

شکل (۳)، اثر افزایش pH لایه های نازک مس سلنید در دمای ۳۶ درجه‌ی سانتیگراد با زمان رسوب‌گیری ۴ ساعت را نشان می‌دهد.



شکل ۳. نمودار گاف انرژی لایه های نازک مس سلنید در pH های ۹/۵، ۹/۲ و

۱۰ در دمای ۳۶ درجه به مدت ۴ ساعت

تصاویر SEM لایه های نازک مس سلنید که در pH های ۹/۲، ۹/۵ و ۱۰ در دمای ۳۶ درجه به مدت ۴ ساعت تهیه شدند، در شکل (۴) نشان داده شده اند.

همانطور که از تصاویر مشاهده میشود ابعاد ذرات در محدوده ی نانو میباشد. با افزایش تدریجی pH، نانوذرات از دانه های مکعبی در pH=۹/۲ به شکل گل گونه در pH=۹/۵ تغییر کرده است با بررسی XRD نمونه های مس سلنید این نتیجه به دست آمد که با افزایش pH، نانوذرات به سمت بلوری شدن پیش می روند. شکل (۵)، نتایج XRD لایه های نازک مس سلنید، در pH های مختلف ۹/۲، ۹/۵ و ۱۰ رسوب گیری می باشند. الگوی XRD برای لایه های نازک همان طور که در نمودارها نشان داده شده و با مقایسه ای که با الگوی استاندارد آن انجام شده است، بیشترین شدت را در زاویه ی ۴۴/۱۴ درجه دارا می باشد.


نتیجه گیری

بررسی تغییرات pH لایه های نازک مس سلنید نشان داد که با افزایش pH محلول، نانو ذرات بیشتر رشد کرده و بزرگ تر می شوند و گاف انرژی کاهش می یابد. تصاویر SEM مشخص می کند که رشد نانو ذرات تابعی از پارامتر pH است و در pH=۹/۵ رشد بهتری از لایه مس سلنید بوجود آمده است.

با بررسی پراش پرتو X مشخص شد که وقتی pH افزایش می یابد، نقص شبکه برطرف شده و لایه بلوری می شود. با افزایش زمان شدت پیک ها بیشتر و اندازه ی دانه ها بزرگ تر می شود.

مرجع ها

- [۱] A. Astam, Y. Akaltun and M. Yildirim, "Conversion of SILAR deposited Cu₂Se_x thin films to Cu_{2-x}Se by annealing", *Materials Letters*, ۱۶۶ (۲۰۱۶) ۹-۱۱.
- [۲] Y.Z. Li, X.D. Gao, C. Yang and F.Q. Huang, "The effects of sputtering power on optical and electrical properties of copper selenide thin films deposited by magnetron sputtering", *Journal of Alloys and Compounds* ۵۰۵ (۲۰۱۰) ۶۲۳-۶۲۷.
- [۳] B. Pejova and I. Grozdanov, "Chemical Deposition and Characterization of Cu₂Se_x and CuSe Thin Films", *Journal of Solid State Chemistry* ۱۵۸ (۲۰۰۱) ۴۹-۵۴.
- [۴] V.M. Bhuse, "Chemical bath deposition of Hg doped CdSe thin films and their characterization", *Materials Chemistry and Physics* ۹۱ (۲۰۰۵) ۶۰-۶۶.
- [۵] A. U. Ubale, Y. S. Sakhare, M. V. Bhute, M. R. Belkhedkar and A.Singh, "Size-dependent structural, electrical and optical properties of nanostructured iron selenide thin films deposited by Chemical Bath Deposition Method", *Solid State Sciences* ۱۶ (۲۰۱۳) ۱۳۴-۱۴۲.
- [۶] M. Pal, K.Hirota, H.Sakata, "Electrical and optical properties of as deposited V₂O₅-TeO₂ amorphous films and their annealing effectphys". *phys. stat. sol. (a)*, ۱۹۶.No. ۲, ۳۹۶-۴۰۴ (۲۰۰۳).
- [۷] L. Escobar-Alarcon, A. Arrieta, E. Camps, S. Muhl, S. Rodil, E. Viguera-Santiago. "An alternative procedure for the determination of the optical band gap and thickness of amorphous carbon nitride thin films" *Applied surface science*, ۲۵۴(۲۰۰۷)۴۱۲-۴۱۵.
- [۸] G. Hodes; "Chemical Solution Deposition Of Semiconductor Films", New York, *Marker Dekker*, (۲۰۰۳), ۲۷۰.



شکل ۵. تصاویر XRD لایه های نازک مس سلنید در دمای ۳۶ درجه به مدت ۴ ساعت به ترتیب در pH های ۹/۲، ۹/۵ و ۱۰