

## نانوذرات $TiO_2$ تحت پلاسمای هیدروژن

مشهدبانی<sup>۱</sup>، مائده<sup>۱</sup>؛ محمدی زاده، محمدرضا<sup>۱</sup>؛ عبدی، یاسر<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> آزمایشگاه پژوهشی ابرسانایی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، تهران

<sup>۲</sup> آزمایشگاه تحقیقاتی نانو فیزیک، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، تهران

### چکیده

در این بررسی از پودرهای  $TiO_2$ -P25 استفاده شد. برای ایجاد نقص در شبکه دی‌اکسید تیتانیوم از روش پلاسمای هیدروژن DC در زمان‌ها و دماهای متفاوت استفاده کردیم. نتایج آنالیز XRD تغییر قابل ملاحظه‌ای در درصد فازهای آناتیس و روتایل، بعد از هیدروژن‌دهی نشان نمی‌دهد. بررسی‌های خاصیت فوتوکاتالیستی هیچ تغییری را برای نمونه‌های با زمان هیدروژن‌دهی بالاتر از ۴۰ دقیقه نشان نمی‌دهد. نتایج آنالیز فوتولومینسنس (PL) نشان داد نمونه‌هایی که در دمای  $T=350^\circ C$  هیدروژن دهی شدند، بیشترین مقدار نقص‌های سطحی را نشان دادند.

## Hydrogen treatment in $TiO_2$ nanoparticles by DC plasma

M. Mashhadbani<sup>1</sup>, M.R. Mohammadizadeh<sup>1</sup>, Y. Abdi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Superconductivity Research Laboratory (SRL), Department of Physics, University of Tehran, North Kargar Ave., Tehran

<sup>2</sup> Nano-physics Research Laboratory, Department of Physics, University of Tehran, North Kargar Ave., Tehran

### Abstract


In this work structural defects were created in P25- $TiO_2$  nanoparticles using hydrogen DC plasma treatment in different temperatures and time intervals. X-Ray diffraction measurements show that the structure of  $TiO_2$  remains unchanged after hydrogenation. No more change was observed in the photocatalytic activity of the samples with plasma time interval more than 40 min. Photoluminescence analysis shows the sample prepared at  $350^\circ C$  has a large amount of defects created by plasma treatment.

PACS NO. 61.10, 60.00,, 70.00, 78.55

### مقدمه:


فوتوکاتالیستی ایجاد نقص در شبکه  $TiO_2$  است [۱]. این کار قبلاً به صورت نظری و تجربی در لایه‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم [۲] مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله اثر کاهش  $TiO_2$  توسط هیدروژن با استفاده از روش پلاسمای هیدروژن DC بهبود یافته بر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بررسی شده است. برای

$TiO_2$  یک ماده فوتوکاتالیست است که به خاطر پایداری شیمیایی، غیر سمی بودن، قیمت ارزان و سازگاری با محیط زیست، کاربردهای زیادی دارد. یکی از کاربردهای مهم  $TiO_2$ ، خاصیت فوتوکاتالیستی این ماده است.  $TiO_2$  به خاطر اندازه گاف انرژی زیاد (حدود  $3/2 eV$  برای آناتیس) درصد خیلی کمی از نور خورشید را جذب می‌کند. یکی از راه‌های بهبود خاصیت



شکل ۱: خاصیت فوتوکاتالیستی برای نمونه های با دمای ثابت  $T=350^{\circ}\text{C}$  و زمان های متفاوت

همانطور که از این نمودار مشخص است، درصد تجزیه متیلن بلو با افزایش زمان هیدروژن دهی افزایش پیدا کرد اما در زمان  $t=40$  دقیقه متوقف شد و در زمان هیدروژن دهی  $t=60$  دقیقه افزایشی در نرخ مشاهده نشد. با توجه به نمودار می توان نتیجه گرفت بهترین زمان هیدروژن دهی ۴۰ دقیقه است. نمودار شکل ۲ مقایسه تجزیه متیلن بلو برای نمونه های با دمای متفاوت را نشان می دهد.



شکل ۲: خاصیت فوتوکاتالیستی برای نمونه های با زمان ثابت  $t=40\text{min}$  و دماهای متفاوت

همانطور که در این نمودار می توان مشاهده کرد تجزیه متیلن بلو با افزایش دما از  $300^{\circ}\text{C}$  به  $350^{\circ}\text{C}$  افزایش می یابد اما با افزایش دما از  $350^{\circ}\text{C}$  به  $400^{\circ}\text{C}$  خاصیت فوتوکاتالیستی کاهش می آید. برای تعیین نقص های شبکه ای آنالیز PL از این نمونه ها نیز انجام شد.

Hydrogen treatment از دستگاه DC plasma و برای

تشخیص نقص های شبکه ای از آنالیز PL استفاده کردیم.

### شرح آزمایش:


از پودرهای  $\text{P25-TiO}_2$  به عنوان ماده اولیه استفاده شد. هیدروژن دهی در یک دستگاه DC plasma با خلأ حدود  $2 \times 10^{-2}$  torr و نرخ جریان هیدروژن  $0.2$  liter/min انجام شد. جریان اعمالی در حدود  $40$  mA و ولتاژ اعمالی در حدود  $100$  V است. پودرهای  $\text{TiO}_2$  تحت دما و زمانهای مختلف تحت هیدروژن قرار گرفتند. نمونه ها با زمانهای  $10$ ،  $30$ ،  $40$  و  $60$  دقیقه در دمای ثابت  $350^{\circ}\text{C}$  و همچنین سه نمونه هم در زمان ثابت  $40$  دقیقه در دماهای متفاوت  $300$ ،  $350$  و  $400^{\circ}\text{C}$  تحت پلاسمای هیدروژن قرار گرفتند. بعد از اتمام زمان هیدروژن دهی تغییر رنگی از سفید به قهوه ای مشاهده شد. تغییر رنگ  $\text{TiO}_2$  به خاطر نقص های اکسیژن در شبکه است [۳]. برای تعیین ساختار ماده از آنالیز XRD استفاده شد. تابش به کار رفته  $\text{CuK}\alpha$  در  $30$  mA و  $40$  kV است. زاویه  $2\theta$  بین  $10$  تا  $60$  درجه بود. برای آزمون فوتوکاتالیستی از تجزیه محلول متیلن بلو استفاده شد. منبع تابشی نور فرابنفش لامپ بخار جیوه بوده و شدت تابشی برابر  $2/5$  mW/cm<sup>2</sup> است. برای تعیین وجود نقص های شبکه ای از آنالیز Photoluminescent spectroscopy (Avantes Light Source LED 380 nm) استفاده کردیم.

### نتایج و بحث:


آزمایش فوتوکاتالیستی برای همه این نمونه ها انجام شد. برای این آزمایش  $40$  mg از پودر  $\text{TiO}_2$  را در  $40$  ml از متیلن بلو حل می کنیم. تمام مراحل همراه با همزن مغناطیسی انجام می شود. شکل ۱ مقایسه تجزیه متیلن بلو برای نمونه های با دمای ساخت ثابت و زمان هیدروژن دهی متفاوت را نشان می دهد.

اعمال هیدروژن قله‌های دیگری هم ظاهر شدند. تعداد قله‌های مشاهده شده، با افزایش زمان، افزایش می‌یابد. تعداد قله‌های مشاهده شده در نمونه با زمان ساخت  $t = 40 \text{ min}$  با نمونه‌های با زمان ساخت  $t = 60 \text{ min}$  برابر است که این برابری تعداد قله‌های نمونه‌های ساخته شده، نشان می‌دهد با افزایش زمان هیدروژن دهی تغییری در میزان نقص‌های سطحی شبکه ایجاد نشده است در نتیجه خاصیت فوتوکاتالیستی با افزایش زمان تغییری نکرده است. در شکل ۴ می‌توان دید که با افزایش دمای هیدروژن دهی از  $T = 300^\circ\text{C}$  به  $T = 350^\circ\text{C}$ ، تعداد قله‌ها افزایش و با افزایش دما از  $T = 350^\circ\text{C}$  به  $T = 400^\circ\text{C}$ ، تعداد قله‌های مشاهده شده کاهش پیدا کرده است. با توجه به طیف PL می‌توان نتیجه گرفت نمونه ساخته شده در دمای  $T = 350^\circ\text{C}$  بیشترین درصد نقص‌های شبکه‌ای را دارد و با افزایش دما تا  $T = 400^\circ\text{C}$  نقص‌های شبکه‌ای سطحی کاهش می‌یابد و در نتیجه خاصیت فوتوکاتالیست باید کاهش یابد که نتایج آنالیز فوتوکاتالیستی این موضوع را تایید می‌کند [۴۱]. طبق نتایج گزارش شده [۴]، با افزایش دما نقص‌های ایجاد شده از سطح  $\text{TiO}_2$  به توده منتقل می‌شوند و نقص‌های سطحی کاهش می‌یابند. کم شدن نقص‌های سطحی دلیل کاهش خاصیت فوتوکاتالیستی با افزایش دما است. قله‌های مشاهده شده در طول موج حدود  $380 \text{ nm}$  مربوط به برانگیختگی گاف انرژی است [۶۵]. قله‌های مشاهده شده در طول موج بین  $440 - 570 \text{ nm}$  مربوط به نقص‌های جای خالی اکسیژن است [۶، ۸، ۷] و قله‌های مشاهده شده در طول موج بین  $670 - 710 \text{ nm}$  مربوط به  $\text{Ti}^{3+}$  است [۷]. با توجه به نتایج آنالیز PL می‌توان نتیجه گرفت با قرار دادن  $\text{TiO}_2$  تحت هیدروژن در ابتدا فقط OV تشکیل شده است. با افزایش زمان هیدروژن دهی تا زمان  $t = 40 \text{ min}$  قله‌های مربوط به  $\text{Ti}^{3+}$  نیز ایجاد شد. در زمان هیدروژن دهی ثابت  $t = 40 \text{ min}$  با افزایش دما به دمای  $T = 350^\circ\text{C}$  قله مربوط به  $\text{Ti}^{3+}$  مشاهده شد اما با افزایش دما به دمای  $T = 400^\circ\text{C}$  این قله از بین رفت و خاصیت فوتوکاتالیستی نیز کاهش پیدا کرد. هر دو OV و  $\text{Ti}^{3+}$  در افزایش خاصیت فوتوکاتالیستی نقش دارند اما هنوز به طور قطع نمی‌توان تعیین کرد کدامیک از این دو یا هر دوی آنها در کاهش توسط هیدروژن ایجاد می‌شود. [۹]. آنالیز XRD برای نمونه  $\text{TiO}_2$

شکل ۳ نمودار طیف PL برای نمونه‌های با زمان هیدروژن دهی متفاوت و دمای ثابت  $T = 350^\circ\text{C}$  و شکل ۴ نمودار طیف PL برای نمونه‌های با زمان ساخت  $t = 40$  دقیقه و دمای ساخت متفاوت را نشان می‌دهد.



شکل ۳: نمودار طیف PL برای نمونه های (a)  $\text{TiO}_2$ -P25 و (b) زمان هیدروژن دهی  $t = 10 \text{ min}$  (c) زمان هیدروژن دهی  $t = 30 \text{ min}$  (d) زمان هیدروژن دهی  $t = 60 \text{ min}$



شکل ۴: نمودار طیف PL برای نمونه  $\text{TiO}_2$ -P25 و نمونه های با زمان هیدروژن دهی ثابت  $t = 40 \text{ min}$  و دماهای متفاوت

همان‌طور که از شکل ۳ و شکل ۴ می‌توان دید،  $\text{TiO}_2$ -P25 خالص در محدوده طول موج بین  $450 - 700 \text{ nm}$  فقط یک قله در طول موج  $530 \text{ nm}$  نشان می‌دهد. مطابق شکل ۳ می‌توان دید، با

همانطور که از جدول میتوان دید پس از هیدروژن دهی اندازه بلورکها کمی کوچکتر شده است. با افزایش دما از  $T=350^{\circ}\text{C}$  به  $T=400^{\circ}\text{C}$  اندازه بلورکها افزایش یافته است. به نظر می آید کوچکی اندازه بلورکها در دمای  $T=350^{\circ}\text{C}$ ، به دلیل افزایش سطح موثر، برای خاصیت فوتوکالیستی مناسب تر است.


### نتیجه گیری:

آنالیز XRD نشان داد تغییری در نوع ساختار  $\text{TiO}_2$  ایجاد نشد. بهترین زمان و بهترین دما برای خاصیت فوتوکالیستی دمای  $T=350^{\circ}\text{C}$  و زمان  $t=40\text{min}$  به دست آمد. با توجه به نتایج آنالیز PL می توان نتیجه گرفت در این دما بیشترین درصد نقص های سطحی تشکیل می شود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان اثر هیدروژن را این طور تفسیر کرد که هیدروژن باعث ایجاد نقص های سطحی در دی اکسید تیتانیوم می شود در نتیجه خاصیت فوتوکالیستی افزایش می یابد.

### مراجع:

[1]- H. Liu, H.T. Ma, X.Z. Li, W.Z. Li, M. Wu, X.H. Bao. Chemosphere 50 (2003) 39; T. Ihara, M. Miyoshi, J. mater. Sci.36 (2001) 4201.  
 [2] S. S. Ataei, M.R. Mohammadzadeh, N Seriani, J. Phys. Chem. C 120 (2016) 8421; S. Hidari, M.R. Mohammadzadeh, M. Mahjour-Shafiei, M.M. Larijani, M. Malek, Appl. Phys. A 121 (2015) 149; M.R. Mohammadzadeh, M. Bagheri, S. Aghabagheri, Y. Abdi, Appl. Surf. Sci. 350 (2015) 43; M. Sotudeh, M. Abbasnejad, M. R. Mohammadzadeh, Euro. Phys. J. Appl. Phys. 67 (2014) 30401; M. Sotudeh, S. J. Hashemifar, M. Abbasnejad, M. R. Mohammadzadeh, AIP Advances 4 (2014) 027129.  
 [3]- Ulrike Diebold. Surf. Sci Reports 48 (2003) 53  
 [4]- Tim Leshuk, Roozbeh Parviz, Perry Evert, et. Al. Appl. Mater. Interfaces, 5 (2013), 1892  
 [5]- Xudong Jiang, Yupeng Zhang, Jing Jiang, and et.al. J. Phys. Chem. C 116 (2012) 22619 [6]- Guilian Zhu, Tianquan Lin, Xujie Lü, Wei Zhao, and et. al. Journal of Materials Chemistry A. (2013)  
 [7]- Yu Zhang, Jun Li. Jhon Wang. Chem. Mater. 18 (2006) 2917  
 [8]- Jiaguo Yu, Lin Yue, Shengwei Liu, Baibiao Huang, Xiaoyang Zhang. Journal of Colloid and Interface Science 334 (2009) 58-64  
 [9]- Cristiana Di Valentin, Gianfranco Pacchioni, J. Phys. Chem. C 113 (2009) 20543

خالص و  $\text{TiO}_2$  تحت هیدروژن با مشخصات  $t=40\text{min}$  انجام شد طیف نمونه ها در شکل ۵ آمده است:



شکل ۵: نمودار XRD برای (a) نمونه  $\text{TiO}_2$  خالص P25، (b) زمان هیدروژن دهی ۴۰ دقیقه در دمای  $300^{\circ}\text{C}$ ، (c) زمان هیدروژن دهی ۴۰ دقیقه در دمای  $350^{\circ}\text{C}$  و (d) زمان هیدروژن دهی ۴۰ دقیقه در دمای  $400^{\circ}\text{C}$

همانطور که از شکل ۵ میتوان فهمید با شروع هیدروژن دهی، جابجایی قابل ملاحظه ای در مکان قله ها مشاهده نشده است اما شدت پیکها کمتر شده اند و پیکها پهن تر از نمونه  $\text{TiO}_2$  خالص شده اند پهن تر شدن پیکها به خاطر کاهش اندازه بلورکهاست. با استفاده از معادله شرر میتوان اندازه بلورکها را محاسبه کرد.

نتایج به دست آمده در جدول ۱ آمده است:

جدول ۱: مقادیر به دست آمده برای اندازه بلورکها با زمان ساخت  $t=40\text{min}$

نمونه	اندازه بلورکها (nm)
Pure $\text{TiO}_2$	۲۹
$T=300^{\circ}\text{C}$	۲۴
$T=350^{\circ}\text{C}$	۲۰
$T=400^{\circ}\text{C}$	۲۷