

مطالعه رفتار مغناطیسی نانوکامپوزیت فریت منیزیم ($MgFe_2O_4/CNTs$) و بررسی تاثیر دما بر خواص مغناطیسی آن

مظاهری، الهام^۱؛ طالشی، فرشاد^۲

۱- گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۲- گروه فیزیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

در این پژوهش نانوذرات $MgFe_2O_4/CNTs$ به روش هم رسوبی تهیه شد. رسوب بدست آمده در دماهای $600^{\circ}C$ - $800^{\circ}C$ کلسینه شد. فازهای پودرهای کلسینه شده به روش پراش پرتو ایکس (XRD) تعیین و میانگین اندازه بلورکها با فرمول شرر محاسبه گردید. مورفولوژی سطح این نانوذرات به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. خصوصیات مغناطیسی نانوذرات توسط مغناطیس سنج با نمونه نوسان سنج (VSM) اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای کلسینه اندازه نانوذرات افزایش یافته و نانوکامپوزیت فریت منیزیم ($MgFe_2O_4/CNTs$) دارای خاصیت سوپر پارامغناطیسی است.

واژگان کلیدی: $MgFe_2O_4$ ، $MgFe_2O_4/CNTs$ ، نانوذرات، رسوب دهی مستقیم، خواص مغناطیسی

study of Magnetic behavior of nanocomposites ($MgFe_2O_4/CNTs$) and the effect of temperature on Magnetic properties

Elham Mazaheri¹, Farshad Taleshi²

1-Department of Physics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University.

2-Department of of Physics, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University.

Abstract

In this research, $MgFe_2O_4/CNTs$ was prepared by coprecipitation method. The sample was calcinated in temperature range of $600^{\circ}C$ - $800^{\circ}C$. Calcinated powder phases was determined by X-ray diffraction method and the crystals size mean by Sherer formula. The surface morphologies of the nanoparticle were characterized by scanning electron microscopy SEM. To study VSM curve to compare the magnetic properties of nanomaterials. The result showed Increasing calsinatate temperiture can leads to bigger nanoparticle and the Magnesium ferrite nanocomposites ($MgFe_2O_4/CNTs$) were superparamagnetic.


Key word: $MgFe_2O_4/CNTs$, $Mg Fe_2O_4$, Nanoparticle, Chemical precipitation, Magnetic properties.

مقدمه

حتی در سایزهای مختلف نیز از خود ویژگی های متمایزی نشان می دهند. لذا توجه به بهبود روشها در سنتز نیز از دیگر موضوعات مورد مطالعه پژوهشگران است. در این تحقیق سنتز نانوذرات $MgFe_2O_4$ و نانوکامپوزیت $MgFe_2O_4/CNTs$ به روش رسوب دهی مستقیم صورت پذیرفت. مزیت این روش ارزان بودن و وقت گیر

نانوفریتهای اسپینلی دارای فرمول عمومی MFe_2O_4 ماده- ای نیمه رسانا مرکب از خانواده ترکیبات II-VI در زمینه های مختلفی مانند ساخت وسایل فوتو الکترونیک، داروسازی [۱]، پزشکی، سنسورهای نوریو صنایع الکترونیک [۲-۳] کاربرد دارند. نانو مواد و نانو کامپوزیتها

نانو کریستالها توسط رابطه شرر در پهنای نصف ماکزیمم (β) طبق رابطه زیر محاسبه شده $D = \frac{0.9\lambda}{\beta \cos\theta}$ که در آن D معرف اندازه میانگین کریستالها در جهت تابش عمود بر X ، $k = 0.9$ ، λ طول موج اشعه X نامیده می-شود β پهنای پیک در نصف ارتفاع شدت ماکزیمم است [۵].



شکل ۱- طیف پراش نمونه ی $MgFe_2O_4/CNTs$ با نسبت ۱:۱ در دماهای (a) $600^\circ C$ (b) $800^\circ C$

با محاسبه اندازه نانوکامپوزیت ($MgFe_2O_4/CNTs$) به کمک رابطه شرر، با نسبت ۱-۱ در دمای $600^\circ C$ ، $11/19$ نانومتر و در دمای $800^\circ C$ ، 30 نانومتر اندازه گیری گردید. مشاهده می شود با افزایش دما در غلظت های یکسان پهنای پیک کاهش یافته و اندازه نانوذرات افزایش یافته است. تیز بودن پیک ها نشان دهنده ی تبلور بالای نانوذرات است. شکل گیری و بازآرایی ساختار کریستالی به دلیل جدا شدن و تیز شدن پیک ها می باشد. جهت مطالعه مورفولوژی پودر تهیه شده، از نمونه ها تصاویر میکروسکوپی (SEM) تهیه گردید.

نبودن آن است و همچنین می توان در حجم کم واکنش مقدار زیادی نانو ذره ساخت [۴].

روش آزمایش


ابتدا مقدار 0.64 گرم نترات منیزیم ($Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$) و 1.35 گرم کلرید آهن (III)، ($FeCl_3 \cdot 6H_2O$) را در آب دیونیزه حل نمودیم. سپس 14 سی سی هیدروکسید آمونیوم (NH_4OH) جهت رسوب دهی یونهای فلزی، بطور آندی به محلول در حال جوش اضافه کردیم. ضمن تبدیل یونهای فلزی به هیدرواکسید فلزی $Mg(OH)_2$ و $Fe(OH)_3$ ، یک رسوب کلوئیدی قهوه‌ای رنگ تشکیل شده است. پودر بدست آمده تحت جریان گاز آرگون به مدت 2 ساعت در دماهای مختلف کلسینه گردیدند. در ادامه کار از نانو لوله های کربنی ($CNTs$, Neutrino chaino, pur 95%, 20-30nm) بعنوان بستری برای رشد نانو ذرات استفاده نمودیم. ابتدا به خالص سازی نانو لوله های کربنی می پردازیم. بعد از آن برای بدست آوردن نانو کامپوزیت با نسبت ۱-۱، ۱-۲ از $MgFe_2O_4$ به $CNTs$ اقدام نمودیم. مقدار هر یک از نمکها (Mg^{+2} و Fe^{+3}) را در داخل بشر با 10 سی سی آب مقطر حل کرده سپس مقدار $CNTs$ مورد نیاز، همراه با آمونیوم و آب مقطر به محلول اضافه کردیم. در ادامه محلول نمک آهن و منیزیم را بصورت سر ریز یکدفعه در مخلوط آب، NH_4OH و نانو لوله کربن ریختیم. محصول بدست آمده را در دمای 120 درجه خشک کردیم و نمونه های تهیه شده را به مدت 2 ساعت تحت گاز آرگون در دماهای مختلف کلسینه نمودیم.

بحث


جهت مطالعه فاز شیمیایی و ساختار کریستالی نانوذرات تهیه شده، از نمونه های پودر تهیه شده طیف XRD تهیه گردید. با توجه به پیک های بدست آمده و مقایسه آن با استانداردهای موجود برای آنالیز پراش X ، میانگین اندازه

تصاویر (۲) و (۳) دو دمای کلسینه را نشان می دهند که در دمای 600°C شکل ذرات کلوخه ای نامنسجم بدون شکل هندسی خاص بوده اما در دمای 800°C به صورت کلوخه ای منسجم ولایه ای و بزرگ تر در می آید. با توجه به بررسی طیف XRD، انتظار داشتیم که افزایش دمای کلسینه موجب بزرگ شدن ذرات شود. با افزایش دما اندازه ی ذرات افزایش یافته و در دمای 800°C ذرات به صورت کلوخه ای شده و در بین نانولوله های کربنی جای گرفته اند. برای بررسی خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت $\text{MgFe}_2\text{O}_4/\text{CNTs}$ ، پارامترهای مغناطیسی از روی منحنی پسماند در یک میدان بیشینه $H=10\text{ KOe}$ در دمای اتاق تعیین شدند.


طیف های VSM نمونه های نانوکامپوزیت $\text{MgFe}_2\text{O}_4/\text{CNTs}$ با غلظت ۱:۱ کلسینه شده در دو دمای 600°C و 800°C در شکل (۴) نشان داده شده است و مقادیر مغناطیسی حاصل از این منحنی ها در دمای 600°C ، $M_s=21/73(\text{mueg}^{-1})$ ، $H_c=113/35(\text{Oe})$ و $M_r=3/62(\text{mueg}^{-1})$ و در دمای 800°C ، $M_s=44/02$ ، $H_c=52/60(\text{Oe})$ و $M_r=1/70(\text{mueg}^{-1})$ تعیین گردیدند.



شکل (۴) طیف های VSM نانوکامپوزیت $\text{MgFe}_2\text{O}_4/\text{CNTs}$ با نسبت ۱:۱ در دو دمای کلسینه 600°C و 800°C



شکل ۲- تصاویر SEM از (الف) پودر نانوکامپوزیت $\text{MgFe}_2\text{O}_4/\text{CNTs}$ با نسبت ۱:۰ (ب) با نسبت ۱:۱ (ج) با نسبت ۱:۲ کلسینه شده در دمای 600°C .



شکل ۳- تصاویر SEM (الف) نانوکامپوزیت $\text{MgFe}_2\text{O}_4/\text{CNTs}$ با نسبت ۱:۰ (ب) با نسبت ۱:۱ (ج) با نسبت ۱:۲ کلسینه شده در دمای 800°C

3-BARCENA C, SRA AK, CHAUBEY GS, KHEMTONG C, LIU JP, GAO J. *CHEM COMMUN.*4(2008):PP2224-

4-GNANAPRAKASH, S. MAHADEVAN, T. JAYAKUMAR, P. KALYANASUNDARAM, J. *PHILIP MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS* 103(2007), PP 168

۵- ای. داگلاس. اصول تجزیه دستگاهی. چاپ اول (۱۳۸۲)

مشاهده می شود که با افزایش دما، مغناطش اشباع افزایش یافته ولی وادارندگی و پسماند مغناطیسی کاهش یافته است و نانو کامپوزیت با افزایش دما خاصیت سوپر پارامغناطیسی خود را حفظ کرده است.

نتیجه گیری

تصاویر SEM نشان می دهد که افزایش اندازه دانه ها به سبب افزایش دمای نانوذرات بوده که به هم چسبیده ، در هم فرو رفته و تشکیل دانه های بزرگتری را داده اند. نتایج طیف های XRD نشان می دهند که افزایش دما ، موجب بزرگتر شدن ابعاد نانو ذرات و با افزایش دمای کلسینه از میزان ناخالصی های اکسید منیزیم و فاز آلفای اکسید آهن موجود در نمونه کاسته شده و قله های بیشتری از فریت منیزیم بدست می آید. با افزایش دما قله های پراش تیزتر شده و نشان از منظم شدن صفحات بلوری و طبیعتا موجب نظم یافتگی بیشتر بلورک ها شده و نیم پهنا کاهش می یابد. نتایج حاصل از طیف های VSM حاصل از نانو کامپوزیت MgFe₂O₄/CNTs ملاحظه می گردد که با افزایش دما خصوصیات مغناطیسی از قبیل مغناطش اشباع (M_s) افزایش، مغناطش پسماند (M_r) و وادارندگی (H_c) کاهش می یابد که ممکن است به علت تغییر اندازه بلورک ها، مورفولوژی سطح ، نوع فاز کریستالی، ناهمسانگردی شکلی نانوذرات و درجه بلورینگی باشد. نانو کامپوزیت فریت منیزیم دارای خاصیت سوپر پارامغناطیس است.

مراجع:

1-L. KAUFNER, R. CARTIER, R. WUSTNECK, I. FICHTNER, S. PIETSCHMANN, H. BRUHN, D.SCHUTT, A.F. THUNEMANN, U. PISON, *NANOTECHNOLOGY* 18 (2007)PP 115710.

2-H.IGRASHI AND M. OKAZAKI, *JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY* 60.1(1917)PP51.