

بررسی اثر pH و ولتاژ انباشت روی خواص مغناطیسی نانوسیم‌های $Fe_{97.5}Sn_{2.5}$

امجدیان، زهره^۱؛ آستین‌چپ، بندر^۲؛ عالمی‌پور، زهرا^۳

^۱ گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج

^۲ گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج

^۳ گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

در این مقاله نانوسیم‌های $Fe_{97.5}Sn_{2.5}$ با روش الکتروانباشت متناوب داخل قالب آلومینا که به روش آندایز دو مرحله‌ای ساخته شد، انباشت شدند. سپس اثر pH، ولتاژ متقارن و تابکاری حرارتی روی خواص مغناطیسی آن‌ها با استفاده از آنالیزهای مغناطوسنج نیروی گرادیان متناوب و طیف سنجی پراش اشعه ایکس بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش pH محلول الکتروولیت، میدان وادارندگی از 725 Oe تا 870 Oe افزایش می‌یابد و تغییر ولتاژ انباشت خواص مغناطیسی نانوسیم‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بطوریکه افزایش ولتاژ انباشت باعث بهبود خواص مغناطیسی و افزایش میدان وادارندگی از 670 Oe تا 880 Oe می‌شود. همچنین تابکاری نمونه‌ها در pH ها و ولتاژهای مختلف باعث افزایش بلورینگی و در نتیجه افزایش خواص مغناطیسی می‌شود. در نهایت $pH=3.5$ ، ولتاژ 30 V و دمای تابکاری $600\text{ }^\circ\text{C}$ به عنوان بهینه به دست آمدند.

Investigation of the effect of pH and deposit voltage on the magnetic properties $Fe_{97.5}Sn_{2.5}$ nanowires

Amjadian, Zohreh¹; Astinchap, Bandar²; Alemipour, Zahra³

¹ Physics group, Department of Science, University of Kurdistan, Sanandaj

² Physics group, Department of Science, University of Kurdistan, Sanandaj

³ Physics group, Department of Science, University of Kurdistan, Sanandaj

Abstract

In this paper, $Fe_{97.5}Sn_{2.5}$ nanowires were deposited by AC electrodeposition into the alumina template which was made by two-step anodized. Then the effect of pH, symmetric voltage and annealing temperature on their magnetic properties was investigated by using the Scanning Alternating Gradient Force Magnetometer (AGFM) and Spectroscopy of X-ray Diffraction (XRD). The results showed that with increasing pH of electrolyte solution, the coercivity field increases from 725 Oe to 870 Oe and deposit voltage variations influence on magnetic properties of the nanowires. So that increasing deposit voltage can improve the magnetic properties of the nanowire and increase the coercivity field from 670 Oe to 880 Oe . Also the annealed samples in the different pH and voltages cause increase crystallinity and resulting in improved magnetic properties. Eventually $pH=3.5$, $V=30\text{ V}$ and annealing temperature $600\text{ }^\circ\text{C}$ as best obtained.

مغناطیسی ویژه امروزه مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند که کاربردهای فراوانی از جمله در حافظه‌های مغناطیسی دارند [۱-۲]. نانوسیم‌های مغناطیسی عموماً ترکیبات آلیاژی از عناصر واسطه آهن، کبالت و نیکل به عنوان مواد فرومغناطیسی هستند که در

مقدمه

نانوسیم، نانو ساختاری یک بعدی با قطری در محدوده نانو می‌باشد. نانوسیم‌ها به علت قطر کم و ناهمسانگردی مغناطیسی و خواص

سولفات قلع، اسید بوریک و اسید آسکوربیک است. جهت تنظیم pH محلول الکترولیت انباشت و بررسی اثر آن از سود ۳ مولار (NaOH) و HCl استفاده شد و pH های ۲-۳-۴-۵-۶ مورد مطالعه قرار گرفت. سپس اثر ولتاژ الکتروانباشت بر روی نانوسیمها با محلول الکترولیت انباشت در pH ثابت بهینه انجام شد. برای این کار ولتاژهای متفاوت ۳۲/۵-۳۰-۲۷/۵-۲۵-۲۲/۵-۲۰-۱۷/۵ ولت در زمان انباشت ۴ دقیقه بررسی شد. برای بررسی خواص مغناطیسی نانوسیمها از دستگاه مغناطوسنج نیروی گردانیدن متناوب استفاده شد. ساختار بلوری نانوسیمها نیز با آنالیز طیف سنجی پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت.


نتایج و بحث

شکل ۱ تغییرات میدان وادارندگی و نسبت مربعی نانوسیمها بر حسب pH محلول الکترولیت را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که میدان وادارندگی نانوسیمها تا $pH=2/5$ تقریباً ثابت است و از آن به بعد با افزایش pH محلول روند افزایشی دارد. این می‌تواند به علت افزودن سود به محلول الکترولیت برای افزایش و تنظیم pH باشد و اینکه با افزایش pH ساین صفحات کریستالی افزایش پیدا می‌کند و این منجر به افزایش ناهمسانگردی بلوری نانوسیمها و در نتیجه افزایش میدان وادارندگی می‌شود [۹]. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود نانوسیمهای تهیه شده در $pH=4$ دارای بیشترین میدان وادارندگی می‌باشند (۸۷۰ Oe). بررسی نسبت مربعی نانوسیمها نیز نشان می‌دهد با افزایش pH محلول الکترولیت، این کمیت روند افزایشی دارد و نانوسیمهای تهیه شده در $pH=3/5$ بیشترین نسبت مربعی (بیشترین نزدیک شدگی به یک) را داشتند. به منظور بررسی اثر تابکاری حرارتی بر روی خواص مغناطیس نانوسیمها، عملیات تابکاری حرارتی در دماهای ۵۰۰-۵۵۰-۶۰۰-۳۰۰-۴۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود میدان وادارندگی نمونه‌ها بعد از تابکاری با افزایش دمای تابکاری روند افزایشی دارد. بیشترین تغییرات میدان وادارندگی نمونه‌های تابکاری شده نسبت به نمونه انباشت شده در دمای اتاق مربوط به نانوسیمهای تابکاری شده در $600^{\circ}C$ می‌باشد. افزایش چشم‌گیر میدان وادارندگی نانوسیمها بعد از

زمینه ساخت و بررسی آن‌ها کارهای بسیاری انجام شده است [۳]. مطالعه زیادی بر روی نانوسیمهای آلیاژی آهن صورت گرفته از جمله ساخت نانوسیمهای آهن-کبالت-نیکل و به دست آوردن یک ضخامت مناسب برای لایه سدی [۴]، اثر تابکاری حرارتی و ریخت شناسی روی نانوسیمهای آهن-کبالت [۵]، بررسی اثر غلظت روی نانوسیمهای آهن-پالادیوم [۶]. برای ساخت نانوسیمها روش‌های متفاوتی وجود دارد از جمله سل-ژل، نانولیتوگرافی [۷]، آندایز دو مرحله‌ای، که از این میان آندایز دومرحله‌ای به علت ارزان بودن و ساده تر بودن بیشتر مورد توجه است [۸].

ساخت نانوسیمهای آهن-قلع


در این پژوهش نانوسیمهای $Fe_{97.5}Sn_{2.5}$ با قالب آلومینیوم آندی ساخته شدند، قالب آلومینیوم آندی به روش آندایز دومرحله‌ای آماده شد، آندایز دومرحله‌ای شامل مراحل پولیش الکتروشیمیایی، آندایز مرحله اول، سونش، آندایز مرحله دوم و در نهایت انباشت چهار دقیقه‌ای است. نمونه از ورقه آلومینیوم با درصد خلوص ۹۹/۹۹٪ به شکل دایره با قطر ۰/۸ میلی‌متر بریده شد، برای از بین بردن تنش‌های مکانیکی نمونه‌ها به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد تحت تابکاری حرارتی در مجاورت گاز آرگون قرار گرفتند. مرحله پولیش برای هموار کردن پستی بلندی‌های سطح نمونه به مدت ۶ دقیقه و با محلول ترکیبی اتانول و پرکلریک اسید انجام شد. سپس مرحله آندایز اول به مدت ۱۵ ساعت و در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و در ولتاژ ثابت ۴۰۷ با محلول الکترولیت اسید اکسالیک انجام شد، در این مرحله حفره‌ها روی سطح آلومینیوم به صورت نامنظم تشکیل می‌شوند و یک لایه سدی در ته حفره‌ها شکل می‌گیرد. برای نظم دادن به حفره‌ها نمونه‌ها به مدت ۱۵ ساعت در محلول سونش در دمای $70^{\circ}C$ گرفتند. بعد از آن در مرحله آندایز دوم حفره‌ها منظم شده و نازک سازی لایه سدی توسط کاهش پله‌ای ولتاژ انجام شد و در نهایت به مدت ۴ دقیقه انباشت الکتروشیمیایی متناوب با ولتاژ قله به قله ۳۰ ولت و فرکانس ۲۰۰ هرتز صورت گرفت و حفره‌های قالب آلومینا با محلول الکترولیت انباشت طی واکنش‌های اکسایش-کاهش پر شدند. محلول الکترولیت انباشت شامل سولفات آهن،



شکل ۳. مقایسه الگوی پراش اشعه ایکس نانوسیم‌ها با دو pH متفاوت محلول الکترولیت.


همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش pH شدت قله‌های مربوط به آلیاژ افزایش پیدا می‌کند و این باعث افزایش ناهمسازگردی بلوری و در نتیجه افزایش میدان وادارندگی نمونه‌ها می‌شود.

در مرحله بعد اثر ولتاژ روی نانوسیم‌های $Fe_{97.5}Sn_{2.5}$ ساخته شده در pH ثابت ۳/۵ بررسی شد. برای این کار ولتاژهای متفاوت ۱۷/۵-۲۰-۲۲/۵-۲۵-۲۷/۵-۳۰-۳۲/۵ اعمال کردیم. نتایج نشان داد که با افزایش ولتاژ انباشت میدان وادارندگی و نسبت مربعی نانوسیم‌ها افزایش یافت و نانوسیم انباشت شده در ولتاژ ۳۲/۵ دارای بیشترین میدان وادارندگی (۸۸۰ Oe) و نسبت مربعی می‌باشد (شکل ۴).




شکل ۴. تغییرات میدان وادارندگی و نسبت مربعی نانوسیم‌ها بر حسب ولتاژ انباشت.

تابکاری می‌تواند به علت از بین رفتن نواقص و دررفتگی‌های شبکه که به علت انباشت سریع اتفاق افتاده باشد و همچنین آن را می‌توان به رشد صفحات کریستالی بعد از تابکاری و افزایش ناهمسازگردی بلوری در نانوسیم‌ها نسبت داد. در نهایت با توجه به میدان وادارندگی (۱۴۱۴ Oe) و نسبت مربعی (۰/۸۷)، $pH=۳/۵$ برای تهیه نانوسیم‌ها به عنوان بهینه مشخص گردید.





شکل ۱. تغییرات میدان وادارندگی و نسبت مربعی نانوسیم‌ها بر حسب pH محلول الکترولیت.



شکل ۲. تغییرات میدان وادارندگی نانوسیم‌ها در دماهای متفاوت تابکاری بر حسب pH محلول الکترولیت.

برای بررسی اثر pH بر ساختار بلوری نانوسیم‌ها نمونه‌های تهیه شده در pH های ۲/۵ و ۳/۵ توسط آنالیز طیف سنجی پراش اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت و با هم مقایسه شد (شکل ۳). در هر دو مورد قله‌های مربوط به آهن آلفا و آلیاژ آهن-قلع مشاهده می‌شود و هردو ساختار bcc (آهن آلفا) و hcp (آهن-قلع) در نانوسیم شکل گرفته است.



شکل ۵. تغییرات میدان وادارندگی در دماهای مختلف بر حسب ولتاژ الکتروانباشت.

شکل ۶. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌ها با دو ولتاژ متفاوت در دمای اتاق.

نتیجه گیری

در این مقاله نانوسیم‌های $Fe_{97.5}Sn_{2.5}$ با روش الکتروانباشت متناوب ساخته شدند. سپس روی آن‌ها اثر pH و ولتاژ انباشت بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش pH و ولتاژ باعث رشد صفحات کریستالی و به وجود آمدن ناهمسانگردی بلوری می‌شود. پس از مقایسه نتایج، $pH=3/5$ و ولتاژ ۳۰ ولت به عنوان مقادیر بهینه در ساخت نانوسیم‌ها انتخاب شدند.

به وضوح مشاهده شد که تغییر pH و ولتاژ می‌تواند خواص مغناطیسی نانوسیم‌ها را تغییر دهد و حتی بهبود ببخشد و این امر می‌تواند در ساخت نانوسیم‌های مغناطیسی با کاربردهای خاص مورد استفاده قرار گیرد.

مرجع‌ها

[1] K. S. Adam Lapicki; *IEEE. Trans. mater*, **26**, 985 (2001).
 [2] P. Charles. J. Poole, and J. Frank; *Intoduction to Nanotechnology*, New York, Wiley-Interscience (2003).
 [3] Y. Liu, J. S. David, and D. Shindo, *Handbook of Advanced Magnetic Materials* (2006).
 [4] A. Saedi and M. Ghorbani, *Materials Chemistry and Physics*, **91**, 417 (2005).
 [5] Y. Guo, D. H. Qin, J. B. Ding, H. L. Li*, *Applied Surface Science* **218** (2003) 106–112.
 [6] X. L. Fei, S. L. Tang, R. L. Wang, H. L. Su, and Y. W. Du, *Solid State communications*, **141**, 25 (2007).
 [7] D Natelson, *Cond. Mat.* **1** (2003) 1.
 [8] N J Gerein and J A Haber, *J. Phys. Chem. B* **109** (2005) 17372.
 [9] W. Lu¹, C. Ou², P. Huang¹, P. Yan¹, and B. Yan¹, *Int. J. Electrochem. Sci.*, **8** (2013) 8218 – 8226.

نانوسیم‌های تهیه شده در ولتاژهای مختلف تحت تابکاری در دماهای ۲۰۰–۳۰۰–۴۰۰–۵۰۰–۵۵۰–۶۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند (شکل ۵). بعد از مشخص شدن میدان وادارندگی و نسبت مربعی نمونه‌ها از طریق حلقه پسماند مشخص شد که در اینجا نیز میدان وادارندگی و نسبت مربعی نمونه‌ها بعد از تابکاری حرارتی به شدت افزایش یافته است. مقایسه نتایج بدست آمده نشان داد که نمونه انباشت شده با ولتاژ ۳۰ ولت بیشترین میدان وادارندگی و نسبت مربعی را دارد (۱۵۸۰ Oe و ۰/۸۵). بنابراین ولتاژ ۳۰v به عنوان ولتاژ بهینه مشخص گردید. برای بررسی تاثیر ولتاژ انباشت بر ساختار بلوری نانوسیم‌ها الگوی پراش پرتو ایکس دو نانوسیم تهیه شده در ولتاژ ۲۰ و ۳۰ ولت مورد مطالعه قرار گرفت (شکل ۶). نتایج نشان داد با افزایش ولتاژ اندازه صفحات بلوری افزایش یافته در نتیجه باعث افزایش ناهمسانگردی بلوری و میدان وادارندگی شده است (جدول ۱).

جدول ۱. اندازه صفحات کریستالی نانوسیم‌ها بر حسب زاویه پراکندگی.

$2\theta^\circ$	V=۲۰	V=۳۰
۲۲/۴۵	D=۱۵/۶۷۷۷nm	D=۱۷/۷۴۰۸۷nm
۴۴/۱	D=۲۶/۳۴۱۱۸nm	D=۲۸/۶۶۰۵۰۴nm
۶۶/۹۲	D=۴۰/۲۵۶۲۶nm	D=۶۹/۰۰۸۲۴۵nm
۷۸/۱۱	D=۸۴/۵۲۲۰۵nm	D=۹۰/۵۶۱۶۴nm