

ساخت نانومکعب های اکسید نیکل به روش شیمیایی و بررسی خواص ساختاری آن

ولی نیا^۱، آذریون^{۱*}؛ مرادیان^۲، رستم^۱؛ ناصری تکیه^۱، معصومه^۱

^۱گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرمانشاه

^۲مرکز تحقیقاتی نانوتکنولوژی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این مقاله خواص ساختاری نانومکعب های اکسید نیکل تهیه شده به روش سل-ژل بررسی شد. میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که ساختار مکعبی نمونه شکل گرفته است. همچنین از طیف پراش اشعه ایکس اندازه نانوبلورک ها، پارامتر شبکه و فاصله صفحات محاسبه شد. برای آنالیز نمونه از طیف XRD و SEM استفاده شد.

Synthesis of NiO Nanocubes by Chemical Method and Investigation its Structural Properties

Valinia, Azariun^{1*}; Moradian, Rostam^{1,2}; NaseriTekyeh, Masome^{1,2}

¹ Department of physics, Faculty of science, Razi University, Kermanshah

² Nanoscience and Nanotechnology Research Center, Razi University, Kermanshah

Abstract

In this article structural properties of NiO nanocubes prepared by sol-gel method, were investigated. Scanning Electron Microscope shows that cubic structure was formed. Also by using XRD pattern, nanocrystals, lattice constant and distance of crystalline plates were calculated. The sample was analysed by XRD and SEM.

PACS No.00.00

کلمات کلیدی: نانومکعب، روش شیمیایی، خواص ساختاری.


مقدمه

حسگرهای گازی، ماده ی ناخالصی برای لایه های شفاف نوع p، کاتالیزور در تصفیه ی آلاینده ها، کاند باتری های قلیایی، سلول های خورشیدی و پیل های سوختی اکسید جامدات توصیه می کند [۸]. هدف در این پژوهش، ساخت نانومکعب های اکسید نیکل به روش شیمیایی سل-ژل و بررسی خواص ساختاری آن است.

روش آزمایش

اکسید نیکل دارای شبکه ی فضایی مکعبی (fcc) و نیمرسانای نوع p با گاف انرژی پهن ۳/۶ تا ۴ الکترون ولت است [۱] و [۲]. نانو ساختارهای اکسید نیکل، با مورفولوژی متنوع از جمله نانوسیم ها [۳ و ۴]، نانو صفحات [۵]، نانو لوله ها [۶] و نانو حلقه ها [۷] گزارش شده است. خواص عالی الکتریکی و نوری نانو پودر اکسید نیکل، آن را جهت به کارگیری در

شکل زیر، طیف پراش اشعه ی ایکس (XRD) را نشان می - دهد که با مطابقت این طیف با کارت های استاندارد JCPDS و کارهای دیگران ساختار کریستالی اکسید نیکل تأیید می شود (شکل ۲).



شکل ۲: نمودار پراش اشعه ی ایکس نانومکعب اکسید نیکل.

اندازه ی متوسط دانه ها با استفاده از رابطه ی دبی- شرر محاسبه شد [۹]:

$$D = \frac{0.9\lambda}{\beta \cos\theta} \text{ (nm)}$$

که در آن λ طول موج اشعه ی ایکس، β پهنای پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع و θ زاویه ی پراش طیف می باشد.

جدول ۱: اندازه ی متوسط نانومکعب اکسید نیکل.

میانگین اندازه ی نانو بلورها (nm)	دمای بازیخت (درجه سانتیگراد)	زمان بازیخت (ساعت)
۴۵/۰۷۶۶	۴۰۰	۲۴

طبق رابطه براگ فاصله صفحات فاصله صفحات برای هر پیک و اندیس میلر محاسبه گردید.

$$n\lambda = 2d\sin(\theta)$$


که در آن n مرتبه پراش و d فاصله صفحات است.

مواد مورد استفاده در این آزمایش عبارتند از: نیکل کلرید شش آبه ($\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)، پایدار کننده ی پلی وینیل پیرولیدون $((\text{C}_6\text{H}_9\text{OH})_n)$ ، متانول و آب دوبار تقطیر.

پس از توزین مواد اولیه، نمک پیش ماده در متانول حل شد و محلول بر روی گرم کننده قرار گرفت. پایدار کننده ی حلال در آب، به آرامی به محلول اولیه اضافه گردید. دمای محلول در دمای ۷۵ درجه ی سانتیگراد قرار گرفت تا حلال به آرامی تبخیر شود. پس از تشکیل ژل، در دمای ۱۵۰ درجه ی سانتیگراد خشک و باز پخت نمونه به مدت زمان ۲۴ ساعت در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد صورت گرفت.

نتایج آزمایش

شکل (۱) ریخت شناسی نمونه، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) را نشان می دهد. همانطور که از تصویر پیداست ساختار مکعبی به خوبی شکل گرفته است.



شکل ۱: تصویر SEM نانو مکعب های اکسید نیکل.

X-ray Absorption Nearedge Structure Spectroscopy"; *The Journal of Physical Chemistry B* **109**, (2005) 2512-2515

[4] L. Wu, Y. Wu, H. Wei, Y. Wei, C. Hu; " Synthesis and Characteristics of NiO Nanowire by a Solution Method"; *Materials Letters* **58** (2004) 2700-2703

[5] X. Wang, Y. Zhang, S. Wang, S. Z. Zhang, L. Fei, Y. Qian; " High-Yield Synthesis of NiO Nanoplatelets and Their Excellent Electrochemical Performance"; *Crystal Growth Design* **6** (2006) 2163-2165

[6] L. Guo, C. Liu, R. Wang, H. Xu, Z. Wu, S. Yang; "Large-Scale Synthesis of Uniform Nanotubes of a Nickel Complex by a Solution Chemical Route"; *Journal of the American Chemical Society* **126** (2004) 4530-4531

[7] J. Liang, Y. Li; " Synthesis and Characterization of Ni(OH)₂ Single-Crystal Nanorods"; *Chemistry Letters* **32** (2003) 1126-1127

[8] S. M. Meybodi, S. A. Hosseini, M. Rezaee, S. K. Sadrnezhad, D. Mohammadyani; " Synthesis of Wide Band Gap Nanocrystalline NiO Powder via a Sonochemical Method"; *Ultrasonics Sonochemistry* **19** (2012) 841-845

[9] A. Rahdar, M. Aliahmad, Y. Azizi; " NiO Nanoparticles: Synthesis and Characterization"; *Journal of Nanostructures* **5** (2015) 145-151

[10] M. Ben Amor, A. Boukhachem, K. Boubaker, M. Amlouk; " Structural, Optical and Electrical Studies on Mg- doped NiO Thin Films for Sensitivity Applications"; *Materials Science in Semiconductor Processing* **27** (2014) 994-1006

جدول ۲: فاصله صفحات نانومکعب اکسید نیکل.

d(A)	(h k l)	2 Theta(degree)
۲/۴۱۲۳	(۱۱۱)	۳۷/۲۵
۲/۱۰۱۶	(۲۰۰)	۴۳/۰۰
۱/۴۷۶۴	(۲۲۰)	۶۲/۹۰
۱/۲۵۸۹	(۳۱۱)	۷۵/۴۴
۱/۲۰۵۵	(۲۲۲)	۷۹/۴۲

برای محاسبه ی پارامتر شبکه ی بلور مکعبی نانو ساختار اکسید نیکل، از رابطه ی زیر استفاده شد [۱۰]:

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{(h^2 + k^2 + l^2)}{a^2}$$

جدول ۳: مقدار ثابت شبکه برای نانوبلورهای اکسید نیکل.

a (Å)	دمای بازیخت (درجه سانتیگراد)	زمان بازیخت (ساعت)
۴/۱۸۱۵	۴۰۰	۲۴

نتیجه گیری

در این پژوهش توانستیم نانومکعب های اکسید نیکل را به روش سل- ژل تهیه کنیم.

آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی ساختار مکعبی را تایید می کند.

همچنین مقادیر ۴۵/۰۷۶۶ نانومتر و ۴/۱۸۱۵ آنگستروم، به ترتیب برای اندازه ی نانوبلور و ثابت شبکه بدست آمد.

مرجع ها

[1] R. H. Kodama, S. Makhlof, A. E. Berkowitz; "Finite Size effects in Antiferromagnetic NiO Nanoparticles"; *Physics Today* **79**, (1997) 1393- 1396

[2] W. L. Jang, Y. M. Lu, W. S. Hwang, W. C. Chen; "Electrical Properties of Li- doped NiO Films"; *Journal of the European Ceramic Society* **30**, (2010) 503- 508

[3] Z. Y. Wu, C. M. Liu, L. Guo, R. Hu, M. I. Abbas, T. D. Hu, H. B. Xu; "Structural Characterization of Nickel Oxide Nanowires by