

ساخت و مطالعه‌ی نانومیله‌های اکسید روی آراییده با طلا در دمای پایین

آشکاران، علی اکبر؛ بهرامی گرجی، معصومه

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در این مقاله روشی ساده با دمای پایین به منظور ساخت نانومیله‌های اکسید روی آراییده با طلا ارائه شد که در آن اثر تغییر غلظت $HAuCl_4$ جهت مطالعه چگونگی آرایش نانوذرات طلا بر روی نانومیله‌های اکسید روی بررسی گردید. جهت بررسی مورفولوژی و مشخصه‌های نانومیله‌های اکسید روی آراییده شده با طلا از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی نوری فرابنفش مرئی (UV-Vis) استفاده شد. میزان آرایش نانوذرات طلا بر روی نانومیله‌ها به وسیله غلظت $HAuCl_4$ کنترل شد. تصاویر SEM نشانگر آن است که تشکیل نانوذرات طلا بر روی نانومیله‌ها به شدت به غلظت $HAuCl_4$ بستگی دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در غلظت‌های کم $HAuCl_4$ تعداد نانوذرات طلا آرایش یافته بر روی نانومیله‌ها کم و شکل آنها کروی بوده و با افزایش غلظت $HAuCl_4$ نانوذرات بیش‌تری بر روی نانومیله‌ها نشسته و نسبت طول به قطر آنها نیز افزایش می‌یابد.

Fabrication and Study of ZnO Nanorods Decorated by Au Nanoparticles at Low Temperature

Ashkarran, Ali Akbar; Bahrami Gorji, Masoume

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar

Abstract




In this paper a simple route for the synthesis of ZnO nanorods decorated by gold nanoparticles was suggested in which the effect of $HAuCl_4$ concentration for decoration of gold nanoparticles in ZnO nanorods was studied. Scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and ultra-violet visible (UV-Vis) spectroscopy were used to characterize ZnO-Au nanostructures. Decoration of gold nanoparticles in nanorods is controlled by adjusting the concentration of $HAuCl_4$. SEM images indicated that decoration of gold nanoparticles on the surface of ZnO nanorods strongly depends on the concentration of $HAuCl_4$. The results revealed that a few spherical gold nanoparticles are formed in low concentration of $HAuCl_4$ while at higher concentration the density of nanoparticles decorated on the surface of nanorods enhances and the aspect ratio increases.

مقدمه

الکترونیک نوری پیدا کرده‌اند. در این میان نیمه‌هادی ZnO به علت خواص اپتوالکترونیکی مناسب و شکاف انرژی بالا (3.37eV) و انرژی بستگی اکسیتونی بالا در دمای اتاق (60MeV) مورد توجه قرار گرفته است [۱]. در بین فلزات نجیب برای آرایش و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی نانو ساختارها، طلا

امروزه نانو ساختارهای اکسید نیمه‌هادی تک بعدی مانند نانوسیم‌ها، نانومیله‌ها و نانولوله‌ها به دلیل دارا بودن خواص گرمایی، اپتیکی و کاتالیستی منحصربه‌فرد، کاربردهای متنوعی در سنسورهای گاز، سلول‌های خورشیدی، تشخیص بیولوژیکی و

۵۰ میلی مولار به صورت جداگانه و در دو آزمایش مختلف به محلول فوق اضافه و به مدت ۵ دقیقه هم زده شد. سپس ۱ میلی



شکل (۱): تصاویر SEM (الف) نانومیله‌های اکسید روی خالص و اکسید روی آراییده با طلا در غلظت‌های (ب) ۲۰ میلی مولار HAuCl_4 و (ج) ۵۰ میلی مولار HAuCl_4 .

به دلیل فعالیت کاتالیزوری زیاد آن، حساسیت نوری، زیست سازگاری و ثبات شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. درواقع نانوساختارهای هیبریدی ZnO-Au برای بهبود خواص در حسگرهای زیستی، دستگاه‌های الکترونیکی، فرایندهای فوتوکاتالیستی و آشکارسازهای نوری به کار گرفته می‌شوند [۲]. در سال‌های اخیر پژوهش‌های زیادی جهت آرایش نانوذرات طلا بر روی نانوساختارهای مختلف انجام گرفت. به عنوان مثال زاو^۱ و همکارانش با روش آبی-حرارتی^۲ و با استفاده از استات روی و HAuCl_4 نانوساختار ZnO-Au را در دمای ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد بر روی زیر لایه‌ی شیشه‌ای رشد دادند. آنها نشان دادند که آرایش نانوذرات طلا بر روی نانومیله‌های اکسید روی باعث بهبود پراکندگی رامان این نانوساختارها تا ۱۰^۹ مرتبه بزرگی خواهد شد [۳].


جزئیات آزمایش

برای ساخت نانومیله‌های اکسید روی از استات روی $(\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ ، پلی وینیل پیرولیدن (PVP) و هیدروکسید سدیم (NaOH) استفاده شد. به این منظور ابتدا ۰/۵ گرم استات روی و ۰/۰۵ گرم PVP در ۵۰ میلی لیتر آب بدون یون^۳ حل شده و به مدت ۱۵ دقیقه روی همزن مغناطیسی در حمام روغن ۸۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داشته شد. سپس ۰/۱ گرم NaOH به محلول اضافه شده و به مدت ۴۰ دقیقه فرایند ادامه یافت. در نهایت محلول به دست آمده پس از رسیدن به دمای محیط با آب شستشو داده شد و در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۲ ساعت خشک گردید.

برای آرایش طلا بر روی نانومیله‌ها، ۰/۱ گرم از پودر نانومیله‌های اکسید روی بدست آمده از مرحله‌ی قبل، در ۲۵ میلی لیتر آب بدون یون حل شد و به مدت ۱ ساعت بر روی هم زن مغناطیسی در حمام روغن و در دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. سپس بعد از ۱ ساعت ۳ میلی‌لیتر HAuCl_4 با غلظت‌های ۲۰ و

1 Zao
2 Hydrothermal
3 Deionized (DI)

و ۶۴/۶۶ مشاهده می‌شود مربوط به ساختار FCC طلا بوده و به صفحات (۱۱۱)، (۰۰۲) و (۰۲۲) فاز طلا مرتبط می‌باشد و حضور طلا روی نانومیله‌های ZnO را تایید می‌کند [۴]. ضعیف بودن قله‌های پراش طلا نشان دهنده‌ی اندازه‌ی کوچک و مقدار کم طلای موجود در ترکیب است اما هرچه قله‌ی پراش شدیدتر باشد بدان معنی است که با افزایش غلظت HAuCl_4 ذرات طلای بیشتری روی سطح نانومیله‌ها شکل گرفته است. همچنین این رفتار را می‌توان به مترکم شدن یا توده‌ای شدن ذرات طلای آرایش یافته نسبت داد [۵]. با توجه به نکات فوق شدت قله‌های مربوط به طلا در نمونه‌ی با غلظت ۲۰ میلی مولار ضعیف‌تر در نتیجه میزان طلای موجود در نمونه‌ی ۲۰ میلی مولار کمتر و اندازه‌ی آن‌ها کوچک‌تر است. قله‌های مربوط به طلا در زوایای 2θ برابر با $38/37^\circ$ و $44/44^\circ$ درجه با افزایش غلظت طلا از ۲۰ میلی مولار به ۵۰ میلی مولار شدیدتر شده که نشان دهنده‌ی آرایش بیشتر طلا و همچنین توده‌ای شدن ذرات طلا در نمونه‌ی ۵۰ میلی مولار است. الگوی پراش نشان دهنده‌ی آن است که ساختار به شدت بلوری شکل گرفته و هیچ قله‌ای ناشی از فازهای ناخالصی مشاهده نشد.



شکل (۲): آنالیز XRD نانوساختار ZnO-Au غلظت‌های ۲۰ و ۵۰ میلی مولار محلول HAuCl_4 .

نتیجه‌ی آنالیز XRD به خوبی با تصاویر حاصل از SEM هم‌خوانی دارد و تشکیل نانوساختار ZnO-Au را تایید می‌کند.


لیتر سدیم سیترات ($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$) و با غلظت ۰/۳ مولار به محلول فوق اضافه و به مدت ۷۰ دقیقه دیگر در همان دما هم زده شد. در نهایت محلول نهایی حاوی نانومیله‌های اکسید روی آرایش یافته با طلا، با آب و اتانول شستشو داده شد و در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد خشک گردید.

نتایج

شکل (۱) تصاویر SEM از نانوساختار ZnO و ZnO-Au را در غلظتهای مختلف نشان می‌دهد. تصاویر حاکی از آن است که نانومیله‌های ZnO به طور نسبتاً یکنواختی و با طولی کمتر از ۱ میکرومتر و قطری کمتر از ۱۰۰ نانومتر تشکیل شده‌اند. همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌شود با افزایش غلظت محلول HAuCl_4 از ۲۰ میلی مولار به ۵۰ میلی مولار، نانوذرات طلا به خوبی شکل گرفته‌اند و آرایش آن‌ها روی سطح نانومیله‌ها به وضوح دیده می‌شود. هندسه‌ی نانوذرات در نمونه‌ی با غلظت ۲۰ میلی مولار کروی بوده و فراوانی چشم‌گیری ندارند اما در نمونه‌ی با غلظت ۵۰ میلی مولار فراوانی ذرات قابل ملاحظه است و هندسه‌ی آنها از حالت کروی خارج شده و نسبت طول به قطر آن افزایش یافته است. پس از قرار گرفتن نانومیله‌های اکسید روی ساخته شده در مرحله‌ی اول در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت، به منظور تولید نانوذرات طلا محلول HAuCl_4 به آن اضافه می‌شود. سپس با اضافه کردن سیترات سدیم و ادامه‌ی واکنش در دمای ذکر شده جوانه زنی اولیه نانوذرات طلا از حضور یون‌های طلای موجود در محلول آغاز می‌شود. سپس نانوذرات تشکیل شده در اثر برهمکنش الکتروستاتیکی روی نانومیله‌های اکسید روی آرایش خواهند گرفت.

در شکل (۲) آنالیز XRD نانوساختار ZnO-Au نمایش داده شده است. الگوی پراش ساختار شش وجهی فاز Wurtzite اکسید روی را نشان می‌دهد. قله‌های پراش در زوایای 2θ برابر $38/1^\circ$ ، $44/1^\circ$ ، $44/8^\circ$ ، 57° ، $63/2^\circ$ ، $70/1^\circ$ ، $70/8^\circ$ و $71/1^\circ$ صفحات (۱۰۰)، (۰۰۲)، (۱۰۱)، (۱۰۲)، (۱۱۰) و (۳۰۱) فاز ZnO مطابقت دارد. همچنین قله‌ی نسبتاً شدید در (۱۰۱) نشان می‌دهد که نانومیله‌های اکسید روی در یک جهت رشد کرده‌اند و در واقع نانوساختار یک بعدی شکل گرفته است. قله‌هایی که در زوایای 2θ برابر $38/37^\circ$ ، $44/44^\circ$

اثر تغییر غلظت محلول HAuCl_4 بر چگونگی آرایش نانوذرات طلا روی سطح نانومیلها مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد



شکل (۴): طیف UV-Vis مربوط به نانومیل‌های ZnO آراییده با طلا غلظت‌های مختلف محلول HAuCl_4 .

هر چه میزان غلظت HAuCl_4 افزوده شده بیشتر باشد نانوذرات طلا با فراوانی بیشتری بر روی نانومیلها آرایش می‌یابد اما شکل نانوذرات از حالت کروی خارج شده و نسبت طول به قطر آنها افزایش می‌یابد. غلظت بهینه جهت آرایش قابل توجه نانوذرات طلا بر روی نانومیل‌های اکسید روی ۵۰ میلی‌مولار بوده که در این غلظت نانوذرات طلای بیشتری تشکیل شده و آرایش آنها بر روی نانومیلها به وضوح قابل رویت است. نتایج حاصل از تصاویر SEM، آنالیز XRD و طیف سنجی نوری فرابنفش- مرئی با یکدیگر هم‌خوانی دارند و شکل‌گیری نانوساختار ZnO-Au را تایید می‌کنند.

مرجع‌ها

- [1] J. Guo, J. Zhang, M. Zhu, Y. Wu, D. Ju, H. Xu, B. Cao; "High-Performance Gas Sensor Based in ZnO Nanowires Functionalized by Au Nanoparticles"; *Sensors and Actuators B* **199**, (2014) 339-345.
- [2] M. Zhou, k. Diao, J. Zhang, W. Wu; "Controllable Synthesis of Plasmonic ZnO/Au Core/Shell Nanocable Arrays on ITO Glass"; *physica E*, **56**, (2014) 59-63.
- [3] Z. Yi, Y. Yi, J. Luo, X. Li, X. Xu, X. Jiang, Y. Yi, Y. Tang; "Arrays of ZnO Nanorods Decorated with Au Nanoparticles as Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Rapid Detection of Trace Melamine"; *physica B* **451**, (2014) 58-62.
- [4] K. Shingange, Z.P. Tshabalala, O.M. Ntwaeaborwa, D.E. Motaung, G.H. Mhlongo; "Highly Selective NH_3 Gas Sensor Based on Au Loaded ZnO Nanostructures Prepared Using Microwave-Assisted Method"; *Journal of colloid and Interface science* **479**, (2016) 127-138.
- [5] J. Guo, J. Zhang, M. Zho, D. Ju, H. Xu, B. Cao; "High-Performance Gas Sensor Based on ZnO Nanowires Functionalized by Au Nanoparticles"; *Sensors and Actuators B* **199**, (2014) 339-345.
- [6] R. Khan, J. Yun, K. Bea, I. Lee; "Enhanced Photoluminescence of ZnO Nanorods Via Coupling with Localized Surface Plasmon of Au Nanoparticles"; *Journal of Alloys and Compounds* **682** (2016) 643-646

همچنین افزایش آرایش نانوذرات طلا با افزایش غلظت محلول HAuCl_4 در تصویر و در الگوی پراش XRD به وضوح قابل مشاهده است.



شکل (۳): شکل نانوساختارهای ZnO-Au ساخته شده با غلظت‌های مختلف محلول HAuCl_4

در شکل (۳) محلول رقیق شده‌ی نانوساختارهای ZnO-Au ساخته شده در دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد و با غلظت‌های مختلف محلول HAuCl_4 مشاهده می‌شود. تغییر رنگ نمونه‌ها نشان‌دهنده تغییرات اندازه و شکل نانوذرات است.

شکل (۴) طیف UV-Vis مربوط به محلول‌های ZnO و ZnO-Au با غلظت‌های مختلف HAuCl_4 را نشان می‌دهد. با توجه به طیف در غیاب HAuCl_4 تنها یک قله مربوط به اکسید روی در ۳۸۰ نانومتر مشاهده شد. در طیف‌های مربوط به نانوساختار ZnO-Au به وضوح دو قله مشاهده می‌شود که یکی از آنها در ناحیه UV (۳۸۰nm) و دیگری در ناحیه مرئی (۵۵۰nm) است. قله‌ای که در ناحیه UV قرار دارد مربوط به باند لبه‌ی جذب ZnO و قله‌ای که در ناحیه مرئی قرار دارد مربوط به جذب پلاسمون‌های سطحی نانوذرات Au است [۶]. با توجه به شکل با افزایش غلظت از ۰ تا ۵۰ میلی‌مولار قله‌ی مربوط به طلا جابجایی به قرمز پیدا می‌کند که نشان‌دهنده افزایش سایز نانوذرات آرایش یافته در نمونه‌های با غلظت بیشتر است. طیف سنجی نوری فرابنفش- مرئی به خوبی نشان می‌دهد که نانوذرات طلا با موفقیت تشکیل شده و بر روی نانومیل‌های اکسید روی آرایش یافته‌اند که به خوبی با نتایج حاصل از آنالیز XRD و تصاویر SEM هم‌خوانی دارد.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش نانومیل‌های اکسید روی آراییده با طلا در دمای پایین و با استفاده از استات روی و HAuCl_4 ساخته شد و