

نقش فرآیند خشک‌سازی نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید آلاینده با کروم در کنترل تخلخل نانوذرات

مهناز سقا، مرتضی عاصمی، مجید قناعت‌شعار، سعیده ملکی

آزمایشگاه نانومغناطیس و نیم‌رساناهای مغناطیسی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

گروه پژوهشی سلول‌های خورشیدی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات TiO_2 با ناخالصی کروم به روش شیمیایی سل-ژل تهیه شدند. در آزمایشات از دو نمونه نانوذره استفاده شده که در فرآیند تولید، ژل یکی از نانوپودرها به مدت ۶ ساعت و دیگری به مدت ۱۸ ساعت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد خشک شده است. آزمایش BET نشان می‌دهد میزان تخلخل از ۳۰.۹۸٪ برای نمونه ۶ ساعت خشک‌سازی شده به ۳۷.۹۶٪ برای نمونه ۱۸ ساعت خشک‌سازی شده، افزایش یافته است. تخلخل در نانوذرات به این دلیل ایجاد می‌شود که در طی فرآیند خشک‌سازی باقیمانده مواد آلی از ماده خارج شده و در ساختار ماده تخلخل به جا می‌گذارد. افزایش مساحت سطح نمونه CT18 (نانوذرات تیتانیوم اکسید آلاینده با کروم با مدت خشک‌سازی ۱۸ ساعت) باعث بهبود جذب رنگ این نانوذرات نسبت به نمونه CT6 می‌شود.

The role of the drying process of the Cr-doped TiO_2 nanoparticles in management of porosity of nanoparticles

Mahnaz Saqqa, Morteza Asemi, Majid Ghanaatshoar, Saeedeh Maleki

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, 1983969411, Tehran, Iran

Solar Cells Research Group, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, 1983969411, Tehran, Iran

Abstract

In this research, Cr-doped TiO_2 nanoparticles were prepared by sol-gel method. Two types of nanoparticles were used in the experiments. In the production process, one of the nanopowders gel was dried for 6 hours at 80°C and the other one was dried for 18 hours. BET analysis showed that the porosity has increased from 30.98% for the sample CT6 to 37.96% for the sample CT18. During the drying process, the organic residues are removed from the nanoparticles and leave a pore structure. The increased surface area of the CT18 can be helpful to improve the dye loading in comparison with CT6 nanoparticles.

PACS No. 78.67.-n

مقدمه

نانومتخلخل‌های بر پایه‌ی تیتانیوم با ساختار بلوری، سطح مؤثر بالا و میزان تخلخل تنظیم‌پذیر به واسطه‌ی کاربرد فراوانشان در فوتوکاتالیست‌ها، سلول‌های خورشیدی و حسگرها، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. فوتوکاتالیست‌ها می‌توانند در تصفیه آب، هوا و یا پساب‌های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین قابلیت آشکارسازی امواج ماورای بنفش توسط حسگرهای ساخته شده با استفاده از نانو ذرات این نانوذرات و استفاده از آن‌ها در سلول‌های خورشیدی و ذخیره انرژی از جمله کاربردهای این نانوذرات است [۱]. به دلیل کاربردهای عملی فراوانی که این دسته از مواد دارند، ساخت آن‌ها با شکل و بافت دلخواه بسیار مورد توجه قرار گرفته و سعی بر آن است که بلورینگی، تخلخل و آرایش آن‌ها به روش‌های مختلف تحت کنترل بیشتری قرار بگیرد [۲]. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بالابردن بازده سلول‌های خورشیدی حساس شده به رنگ انجام شده است [۳]. برای داشتن یک سلول خورشیدی حساس شده به رنگ با بازده بالا، نانوبلورهای تیتانیوم دی‌اکسید سازنده لایه متخلخل الکتروود، برای جذب بیشتر رنگ باید دارای سطح مؤثر بیشتری باشد تا به وسیله آن چگالی جریان و بازده سلول افزایش یابد. از سوی دیگر هندسه ماده متخلخل به الکتروولیت اجازه می‌دهد که در سراسر الکتروود حضور یابد و این به دلیل مساحت ویژه‌ی بالای ماده متخلخل است [۴-۷].

در این پژوهش به ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید آلاینده با کروم به روش شیمیایی سل-ژل می‌پردازیم، مدت زمان خشک‌سازی ژل ۶ و ۱۸ ساعت انتخاب شده و تأثیر آن بر تخلخل تحقیق شده است. این دو عدد به این علت انتخاب شده که فاصله به اندازه کافی زیاد باشد که بتوان نتایج منطقی از آزمایشات دریافت کرد. برای مشخصه‌یابی خواص ساختاری نانوذرات از دستگاه پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و برای تشخیص میزان تخلخل از آزمایش BET و بارگذاری رنگ استفاده خواهیم کرد.

روش انجام آزمایش

در این پژوهش از روش سل-ژل برای تهیه نانوذرات استفاده شده است. به منظور ساخت نانوذرات نیترات کروم ۹ آب به $[\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}]$ با درصد مولی موردنظر را در ۶۰ میلی‌لیتر آب دی‌یونیزه در دمای اتاق حل کردیم. استیک اسید جهت تنظیم pH به محلول وارد شد. در ظرفی دیگر ۰.۰۵ مول TTIP در ۴۰ میلی‌لیتر اتانول با هم زدن بر روی همزن مغناطیسی حل کردیم. سپس این محلول را به صورت قطره قطره و در بازده زمانی ۱ ساعت به محلول اولیه تحت همزدن شدید اضافه کردیم. ژل TiO_2 آماده شده در مدت ۶ و ۱۸ ساعت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد خشک شد. مواد جامد بدست آمده آسیاب و در نهایت جهت بدست آوردن فاز بلوری مناسب در دمای ۴۵۰ درجه به مدت ۲ ساعت در کوره هوا تحت عملیات حرارتی قرار گرفت.


بحث و نتایج

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی گرفته شده از نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید آلاینده با کروم در شکل ۱ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، این تصاویر اطلاعات کیفی در مورد میزان تخلخل و اندازه میانگین ذرات در اختیار ما قرار می‌دهند. در این تصاویر شکل نانوذرات، متوسط اندازه آن‌ها و میزان تخلخل به طور کیفی قابل ملاحظه است. متوسط اندازه ذرات در مقیاس ۲۰۰ نانومتر به ترتیب برای نمونه ۶ ساعت، ۱۰ نانومتر و برای نمونه ۱۸ ساعت ۲۰ نانومتر تخمین زده شده است. در شکل ۲ طیف پراش اشعه ایکس گرفته شده از نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید آلاینده با کروم پس از بازپخت برای دو نمونه ۶ و ۱۸ ساعت نشان داده شده است. نتایج الگوی پراش اشعه X حاکی از آن است که هر دو نمونه دارای فاز خالص آناتاز است و هیچ قله‌ای مربوط به فازهای بروکایت و روتایل مشاهده نمی‌شود.


با استفاده از آزمایش BET می‌توان درصد تخلخل و مساحت سطح ویژه نانوذرات را به دست آورد. سیستم BET (مخفف بنیانگذاران این روش Teller Emmett, Brunauer) بر اساس سنجش

جدول ۱: نتایج حاصل از آزمایش BET

زمان خشکسازي	مساحت سطح مؤثر (m ² /g)	حجم تخلخل مؤثر (cm ³ /g)	قطر میانگین تخلخل (nm)	تخلخل %
۶ ساعت	۶۶.۰	۰.۱۱۵۴	۶.۹۱	۳۰.۹۸
۱۸ ساعت	۷۹.۱	۰.۱۵۷۳	۷.۸۳	۳۷.۹۶



شکل ۱: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوذرات Cr-doped TiO₂ با مدت زمان خشکسازي (a) ۶ ساعت و (b) ۱۸ ساعت




شکل ۳: طیف جذبی UV-Vis و جذب شده از نانوذرات

نانوذرات به این دلیل ایجاد می‌شود که در طی فرآیند خشکسازي باقیمانده مواد آلی از ماده خارج شده و در ساختار ماده تخلخل به جا می‌گذارد، حال هرچه فرآیند خشکسازي مدت زمان بیشتری طول بکشد، تخلخل بیشتری در ماده به جا می‌ماند [۹].

با اندازه‌گیری میزان رنگ جذب شده با استفاده از طیف UV-Vis با توجه به شکل ۳ می‌توان نتیجه گرفت میزان رنگ جذب شده توسط نانوذراتی که مدت زمان خشکسازي شان ۱۸ ساعت بوده است، میزان رنگ بیشتری به خود جذب کرده‌اند. روند اندازه‌گیری به این ترتیب است که خمیر بازپخت شده را به مدت معین در رنگ قرار داده و سپس رنگ اضافی به وسیله اتانول شسته می‌شود. برای اندازه‌گیری میزان رنگ جذب شده، لایه TiO₂:Cr را در محلول ۰.۱ مولار سدیم هیدروکسید قرار داده و اجازه می‌دهیم رنگ به طور کامل در محلول حل شود.

به منظور تعیین میزان رنگ جذب شده توسط لایه متخلخل، در ناحیه ۳۲۰ تا ۶۰۰ نانومتر طیف UV-Vis می‌گیریم [۱۰]. قله‌ای که



شکل ۲: طیف پراش اشعه X گرفته شده از نانوذرات Cr-doped TiO₂ با مدت زمان خشکسازي ۶ و ۱۸ ساعت

حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع کار می‌کند. نمودار BET که نمودار جذب و واجذب همدمای نیز نامیده می‌شود یک نمودار خطی است که میزان سطح مؤثر ماده از آن استخراج می‌شود. اساس کار اندازه‌گیری تخلخل و سطح در این روش بر پایه جذب سطحی ماده جذب شونده می‌باشد. برای این کار باید یک لایه کامل از مولکول‌های ماده جذب شونده روی سطح ماده متخلخل بوجود آید. با تعیین ضخامت متوسط یک مولکول، می‌توان سطحی که یک مولکول اشغال می‌کند را محاسبه کرد و بنابراین بر اساس میزان ماده جذب شده، می‌توان مساحت کل نمونه و میزان تخلخل را اندازه‌گیری نمود [۸].

با توجه به نتایج جدول ۱، می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش مدت زمان خشکسازي درصد تخلخل افزایش یافته است. تخلخل در

[9] N. Job, A. Thery, R. Pirard, J. Marien, L. Kocon, "Carbon aerogels, cryogels and xerogels: influence of the drying method on the textural properties of porous carbon materials", J.N. Rouzaud, F. Beguin, *J.P. Pirard, Carbon*, **43** (2005) 2481-2494.

[10] M. Ho evar, U. OparaKrašovec, M. Berginc, G. Draži , N. Hauptman, M. Topi , " Development of TiO₂ pastes modified with Pechini sol-gel method for high efficiency dye-sensitized solar cell", *J. Sol-Gel Sci. Technol.* **48** (2008) 156-162.

[11] J Qian, P Liu, Y Xiao, Y Jiang, Y Cao, X Ai, H Yang, "TiO₂-coated multilayered SnO₂ hollow microspheres for dye-sensitized solar cells", *Advanced Materials* **21** (2009) 3663-3667.

در طول موج ۳۷۰ و ۵۰۰ نانومتر ظاهر می شود به وجود رنگ در محلول مربوط می شود قابل ذکر است این نتیجه گیری با نتایجی که از آزمایش BET گرفته شده همخوانی دارد. با توجه به نتایج آزمایش BET نانوذرات ۱۸ ساعت خشک شده دارای تخلخل بیشتر هستند، در نتیجه میزان رنگ بیشتری هم جذب خواهند کرد [۱۱].

نتیجه گیری

در این مقاله به ساخت و مشخصه یابی نانوذرات TiO₂ آلاییده با کروم پرداخته شد. متوسط اندازه نانوذرات ساخته شده با مدت زمان خشک سازی ۶ ساعت حدود ۱۰ نانومتر و برای ۱۸ ساعت حدود ۲۰ نانومتر اندازه گیری شد. با افزایش مدت زمان خشک سازی از ۶ ساعت به ۱۸ ساعت، مواد آلی بیشتری از ژل خارج شده و درصد تخلخل بالاتری در ماده باقی مانده است. جذب رنگ بیشتر برای نمونه ۱۸ ساعت نیز گواهی این مدعاست. تولید تخلخل بالا در نانوذرات برای کاربردهای مختلف مفید خواهد بود.

مراجع

- [1] P. D. Yang, D. Y. Zhao, D. I. Margolese, B. F. Chmelka, G. D. Stucky, "Generalized syntheses of large-pore mesoporous metal oxides with semicrystalline frameworks", *Nature*, **396** (1998), 152-155.
- [2] H. G. Yang, C. H. Sun, S. Z. Qiao, J. Zou, G. Liu, S. C. Smith, H. M. Cheng, G. Q. Lu, "Anatase TiO₂ single crystals with a large percentage of reactive facets", *Nature*, (2008), **453**, 638-641.
- [3] B. O'Regan, M. Graetzel, "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized", *Nature*, **353** (1991), 737-740.
- [4] Hagfeldt, A.; Lindquist, S. E.; Gratzel, M. Sol, "Charge carrier separation and charge transport in nanocrystalline junctions", *Energy Mater. Sol. Cells*, **32** (1994), 245-257.
- [5] Tachibana, Y.; Moser, J. E.; Gratzel, M.; Klug, D.; Durrant, "Subpicosecond interfacial charge separation in dye-sensitized nanocrystalline titanium dioxide films", *J. R. J. Phys. Chem.* **100** (1996) 20056-20062.
- [6] Oskam, G.; Bergeron, B. V.; Meyer, G. J.; Searson, P. C. "Pseudohalogens for dye-sensitized TiO₂ photoelectrochemical cells", *J. Phys. Chem. B*, **105** (2001), 6867-6863.
- [7] Nelson, J.; Haque, S. A.; Klug, D. R.; Durrant, "Trap-limited recombination in dye-sensitized nanocrystalline metal oxide electrodes", *J. R. Phys. Rev. B*, **6320** (2001), 5321-5326.
- [8] <http://edu.nano.ir>