

کنترل الکتریکی میدان بازدارندگی مغناطیسی در ساختار دولایه‌ای PZT/Co

شافی، مهدی^۱؛ طهرانچی، محمد مهدی^{۱،۲} و سیده مهری حمیدی^۱

^۱ پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی، اوین، بلوار دانشجو، تهران

^۲ گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، بلوار دانشجو، تهران

چکیده

خواص مغناطیسی یک ساختار دولایه‌ای پیزوالکتریک-مغناطوتنگش، با استفاده از چیدمان مغناطو اپتیکی کر مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور ترکیب دو لایه ای Co/PZT با استفاده از روش کندوپاش ایجاد شده و با اعمال ولتاژ خارجی، منحنی پسماندگر نمونه ثبت گردیده و به ازای اعمال ولتاژ معین، تغییرات میدان وادارندگی ثبت گردیده است. در این بررسی مشاهده شده است که میدان وادارندگی فاز مغناطیسی را می‌توان با تغییر ولتاژ اعمالی به فاز پیزوالکتریک تغییر داد و این تغییرات با منحنی تنش تولید شده در پیزوالکتریک بر حسب ولتاژ توافق کامل دارد.

Tunable Magnetic Coercive Field in a Co/PZT Bilayer

Shafei, Mehdi¹; Tehrani, Mohammad Mehdi^{2,1}, Seyyede Mehri Hamidi¹

¹Laser and plasma institute, Shahid Beheshty University, Tehran,

² Department of Physics, Shahid Beheshty University, Tehran

Abstract

Magnetic properties of a piezoelectric-magnetostrictive bilayer is studied using magneto-optical Kerr setup. for this purpose, Co/PZT bilayer has been prepared by sputtering method and then, the magneto-optical coercive force has been recorded as a function of applied voltage. In this study it was found that the coercive field of magnetic phase can be changed by changing the applied voltage to the piezoelectric phase and this change is in full agreement with the stress-voltage curve of a piezoelectric.

PACS No. 68.35, 77.65


متداول به شمار می‌آیند [۳]. در چنین ساختارهایی جفت شدگی بین فازهای مغناطیسی و الکتریکی از طریق تبادل کرنش بین فازهای پیزوالکتریک و مغناطوکشسان حاصل می‌شود. بررسی منحنی پسماند مغناطیسی در یک ساختار بس فرو دو سازه‌ای یکی از روش‌های مناسب برای بررسی اثرات مغناطو الکتریکی در چنین ساختاری به شمار می‌رود. یکی از روش‌های دقیق و غیر تماسی بررسی منحنی پسماند، استفاده از چیدمان مغناطو اپتیکی کر است. در این چیدمان با اعمال ولتاژ به فاز پیزوالکتریک، در صورتی که خواص فاز مغناطیسی تغییر کند،

مقدمه

کنترل حافظه‌های مغناطیسی با استفاده از ولتاژ الکتریکی به جای جریان امکان کاهش انرژی مصرفی چنین حافظه‌ای را تا حد بسیار زیادی فراهم می‌کند [۱]. به منظور دستیابی به این امکان بس‌فروها یکی از گزینه‌های بسیار امیدوار کننده محسوب می‌شوند و مطالعات زیادی روی آنها صورت گرفته است [۲]. در این مطالعات بس‌فروهای چند سازه‌ای متشکل از مواد پیزوالکتریک و مغناطوکشسان، به علت داشتن خواص مغناطو الکتریک در دمای اتاق و داشتن ضریب مغناطو الکتریکی بالا یکی از گزینه‌های


نتایج:

منحنی حاصل از طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس در شکل ۱ نشان داده شده است. همان گونه که در تصویر دیده می شود عناصر تشکیل دهنده زیرلایه شامل عناصر سرب، زیرکونیوم، تیتانیوم و اکسیژن و هستند و تنها شاهد مقدار ناخالصی کربن و وانادیوم در نمونه هستیم.



شکل ۱: نتیجه تحلیل عنصری نمونه PZT به روش طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس

منحنی پسماند الکتریکی نمونه در شکل ۲ نشان داده شده است. همان گونه که در این شکل مشاهده می شود تغییر قطبش الکتریکی نمونه در ولتاژ حدود ۱۰۰ ولت مشهود است که معادل میدان وادارندگی ۵۰۰ وات بر میلی متر در فاز فروالکتریک است.



شکل ۲: منحنی پسماند الکتریکی فاز الکتریکی

منحنی پسماند مغناطیسی نمونه به دست آمده از چیدمان کر طولی در ولتاژ اعمالی صفر ولت پس از قطبیده شدن نمونه و تغییر قطبش میدان الکتریکی در شکل ۳ آمده است (منحنی مشکی

منحنی پسماند نیز تغییر می کند. بنابراین به بررسی منحنی پسماند در ولتاژهای اعمالی مختلف به فاز پیزوالکتریک خواهیم پرداخت.

روش های تجربی:

ساختار دو لایه ای مورد بررسی در این آزمایشات از یک زیرلایه PZT با ضخامت ۰/۲ میلی متر تشکیل شده است. با استفاده از روش طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس^۱ عناصر موجود در زیرلایه مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی منحنی پسماند الکتریکی PZT از یک مدار استاندارد ساور-تاور^۲ استفاده شده است.

سپس یک لایه کبالت با ضخامت ۱۰۰ نانومتر روی آن با روش کند و پاش، لایه نشانی شده است. در این لایه نشانی ابتدا فشار محفظه خلا تا حد 10^{-5} میلی بار پایین آورده شده سپس لایه نشانی با استفاده از گاز آرگون با فشار 10^{-3} میلی بار انجام شده است.

رفتار مغناطیسی این لایه با استفاده از یک چیدمان استاندارد کر طولی مورد بررسی قرار گرفته است. در این چیدمان از نور مدوله شده لیزر حالت جامد با طول موج ۶۵۰ نانومتر به عنوان چشمه نور استفاده شده و برای دستیابی به دقت لازم از منشورهای گلن-تیلور^۳ و ولستون^۴ برای قطبیده کردن و سپس جدا کردن قطبش های متعامد در یک چیدمان تفاضلی استفاده شده است.

به منظور بررسی اثرات مغناطوپتیکی نمونه و برای تعیین شرایط اولیه در آزمایش، ابتدا ولتاژی بیش از ولتاژ مورد نیاز برای قطبی کردن نمونه در جهت مشخصی به آن اعمال شده و سپس ولتاژ اعمالی به صفر کاهش داده می شود و منحنی پسماند لایه کبالت ثبت می شود. سپس با ایجاد تغییر در جهت ولتاژ اعمالی به نمونه، ولتاژ را با گام های معینی افزایش داده و منحنی پسماند نمونه اندازه گیری می شوند. این کار تا رسیدن به بیشینه ولتاژ ۳۰۰ ولت ادامه می یابد.


^۱ EDAX

^۲ Sawyer Tower circuit

^۳ Glan-Taylor prism

^۴ Wollaston prism

مشاهده می‌شود. در این حالت با افزایش ولتاژ میدان وادارندگی رفتار کاهشی از خود نشان می‌دهد. با تکرار آزمایش بدون تغییر جهت ولتاژ اعمالی باز هم رفتار صرفاً کاهشی میدان وادارندگی مشاهده می‌شود.



شکل ۵: تغییرات میدان وادارندگی بر حسب ولتاژ اعمالی بدون تغییر قطبش ولتاژ

همان طور که مشاهده می‌شود این رفتار با رفتار پروانه‌ای شکل^۵ کرنش تولید شده توسط یک PZT هنگامی که تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار می‌گیرد همخوانی کاملی دارد [۴].

نتیجه گیری


امکان کنترل میدان وادارندگی مغناطیسی در یک ساختار دو لایه‌ای پیزوالکتریک-مغناطوکشسان با اعمال ولتاژ به فاز الکتریکی نشان داده شده است. میزان میدان وادارندگی تا حد ۷ درصد با اعمال ولتاژ ۳۰۰ ولت قابل تنظیم است.

مرجع ها


- [1] M. Salehi Fashami, K. Roy, J. Atulasimha and S. Bandyopadhyay " Magnetization dynamics, Bennett clocking and associated energy dissipation in multiferroic logic", *Nanotechnology*, **22**, (2011) 155201
- [2] M. Bibes, A. Barthelemy, " Multiferroics: Towards a magnetoelectric memory", *Nature Mater.*, **7**, (2008) 425
- [3] M. Liu, O. Obi, J. Lou, Y. Chen, Z. Cai, S. Stoute, M. Espanol, M. Lew, X. Situ, K. S. Ziemer, V. G. Harris, N. X. Sun, " Giant Electric Field Tuning of Magnetic Properties in Multiferroic Ferrite/Ferroelectric Heterostructures", *Adv. Funct. Mater.* **19**, (2009) 1826
- [4] I. Mayergoyz and G. Bertotti, "The Science of Hysteresis chap 4", Elsevier (2005)

^۵ butterfly shape

رنگ). در این حالت میدان وادارندگی فاز مغناطیسی برابر ۶۵ اورستد است. با افزایش ولتاژ اعمالی به نمونه، شکل ۳، همان گونه که مشاهده می‌شود میدان وادارندگی در ابتدا تا حد ۶۷ اورستد در ولتاژ حدوداً ۱۲۰ ولت، زیاد شده سپس تا حد ۶۳ اورستد در ولتاژ ۳۰۰ ولت کم می‌شود. تغییرات میدان وادارندگی بر حسب ولتاژ اعمالی در این حالت در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۳: تغییرات منحنی پسماند با تغییر ولتاژ اعمالی به نمونه



شکل ۴: تغییرات میدان وادارندگی با تغییر قطبش ولتاژ اعمالی به نمونه

با رسیدن به ولتاژی که، با توجه به منحنی پسماند الکتریکی، انتظار تغییر در قطبش الکتریکی را داریم، رفتار میدان وادارندگی بر حسب ولتاژ کاملاً عوض شده و کاهش شدید میدان وادارندگی را شاهد هستیم.

بدون تغییر قطبش ولتاژ اعمالی به نمونه و اندازه‌گیری منحنی پسماند، رفتار نشان داده شده در شکل ۵ برای میدان وادارندگی